

BOUWMATERIAAL	:	POLYESTER
VOORBEHANDELING	:	SCHUREN / PRIMOCOCON
VERFTYPE	:	1-COMPONENT
APPLICATIE	:	KWAST / ROLLER

VOORBEHANDELING ONDERWATERSCHIP

1. Onderwaterschip grondig ontvetten en reinigen met Super Cleaner verdund met water. Vervolgens naspoelen met leidingwater.
2. In het geval van een bestaand verfsysteem, de loszittende delen verwijderen door middel van krabben, steken en schuren.
3. Het gehele onderwaterschip zorgvuldig voorbehandelen door middel van nat schuren met grofte P120.
4. Na het schuren goed naspoelen met schoon leidingwater en het oppervlak laten drogen.

SCHEMA	Laagdikte per laag		Overschildertijd bij 15°C.		Zie noot
	Nat	Droog	Min.	Max.	
1 laag Primocon	121 µm	40 µm	24 uur	onbeperkt	
Watertite Epoxy plamuur. Uitsluitend schraaplagen! * Plamuur dient alvorens te overschilderen altijd geschuurd te worden!			36 uur	*	
4 lagen Primocon	121 µm	40 µm	3 uur	onbeperkt	
1 laag Primocon	121 µm	40 µm	3 uur	1 maand	
2 lagen International Antifouling of onderwaterverf	100 µm*	50 µm*	10 uur	onbeperkt	

* Laagdikte is afhankelijk van het gekozen type antifouling of onderwaterverf!

* Vraag International Paint advies over het best bruikbare type, passend bij uw vaargebied en huidige wetgeving.

NOOT

1. Hechting is sterk afhankelijk van de voorbehandeling van het oppervlak en de conditie van het bestaande verfsysteem. Bij twijfel adviseren wij om alle bestaande lagen te verwijderen tot aan de gelcoat.
2. De eerste laag Primocon met de kwast aanbrengen. Bij het aanbrengen van de eerste laag dient men erop toe te zien dat het oppervlak goed met Primocon 'benat' wordt; luchtinsluiting zal namelijk blaasjes doen ontstaan.
3. Alle laagdikten en overschildertijden gelden per laag.
4. Voor een optimale bescherming van het onderwaterschip wordt een osmose behandeling/bescherming met Gelshield 200 geadviseerd.
5. Voor jachten waar niet voor een dergelijk systeem gekozen wordt, is bovenstaand alternatief verfschema opgesteld. In de praktijk is gebleken dat hiermee vochtopname sterk wordt verminderd. De prestatie van het verfsysteem is sterk afhankelijk van het vochtgehalte van het laminaat. Dit schema wordt geheel vrijblijvend en zonder enige vorm van aansprakelijkheid onzerzijds gegeven

Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten.



Super Cleaner is een krachtige geconcentreerde reiniger. Verwijdert was, olie en vervuilingen zeer effectief. Geschikt voor hand en hogedruk reiniging. Ontvet en reinigt, brengt geen schade aan gelcoat of verfwerk toe. Altijd gebruiken voor het in de was zetten.

- * Zeer efficiënte ontvetting bij gebruik in hogere concentraties
- * Eenvoudig te gebruiken
- * Is niet schadelijk voor acrylglas
- * Indien verdunt, ook geschikt voor algemene reinigingswerkzaamheden aan de boot, bilge/motor en auto
- * Biologisch afbreekbaar



Teenvrije, sneldrogende conventionele primer voor alle delen onderwater.

- * Snel drogend met goede anti-corrosieve eigenschappen
- * Onderlaag voor de meest gangbare International Paint antifouling
- * Ook te gebruiken als sluit-/tussenlaag over niet geschikte of onbekende antifouling.
- * Primocon voorkomt uitloging van TBT uit onderliggende antifouling lagen, mits het is aangebracht in een droge laagdikte van 80 micron (minimaal 2 lagen met de roller) & en de verflaag intact blijft.



Watertite is een sneldrogende plamuur voor gebruik op polyester, metaal en stabiele houtconstructies. De samenstelling is krimpvrij en extreem waterbestendig, dit maakt Watertite geschikt voor osmose reparaties.

- * Vult tot 20 mm dik zonder uitzakken
- * Voor gebruik boven en onder de waterlijn
- * Zeer sterk en goede hechtingseigenschappen
- * Eenvoudige mengverhouding van 1:1 voor het eenvoudig afmeten van de componenten
- * Zeer snel drogend
- * Super glad

Antifouling in de International range:



Micron LZ is een polijstende antifouling die geschikt is voor applicatie op vaartuigen in zoet-, zout-, en brak water. Micron LZ is specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse wateren en biedt maximaal één vaarseizoen bescherming tegen aangroei.

- * Een speciaal geformuleerde antifouling met een langer kleurbehoud tijdens gebruik
- * Geschikt voor alle oppervlakken, met uitzondering van aluminium
- * 4 heldere kleuren, inclusief wit, voor een mooie uitstraling van uw boot
- * Geschikt voor zeil- en motorboten (tot 25 knopen)
- * Kan worden aangebracht tot 12 maanden voor tewaterlating



Interspeed Extra (NL) is een harde antifouling en geeft een seizoen lang bescherming in zoet, brak/zoutwater.

- * Hard, schrobbaar oppervlak
- * Geschikt om te polijsten, voor het verkrijgen van een gladde eindlaag
- * Geschikt voor alle oppervlakken inclusief aluminium
- * 4 heldere kleuren, inclusief wit, voor een mooie uitstraling van uw boot
- * Kan worden aangebracht tot 6 maanden voor tewaterlating



Effectieve, traditionele en koperhoudende antifouling

- * Biedt 1 seizoen bescherming in zoet en brak water
- * Slechts 1 laag per seizoen – bespaart u tijd, moeite en geld
- * Geschikt voor zeil- en motorboten (tot maximaal 25 knopen)
- * Uitermate geschikt voor polyester (gelcoat), hout en staal
- * Kan worden aangebracht tot 6 maanden voor tewaterlating.

Voor de keuze van een antifouling verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk 071-3085300 of onze gratis advieslijn 0800-0226555.

Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen op deze website.
<http://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/technischeinformatiebladen.aspx>

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de gebezigde ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en van ons voortdurend streven naar productverbetering.

International Paint (Nederland) bv

Yacht Department – Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Telefoonnummer: +31 (0)71-3085300



International, het AkzoNobel logo en alle andere genoemde producten in dit document zijn handelsmerken van AkzoNobel. © AkzoNobel 2016.