

BOUWMATERIAAL	:	POLYESTER BOVENWATER
VOORBEHANDELING	:	ONTVETTEN / SCHUREN
VERF TYPE	:	1-COMPONENT
APPLICATIE	:	KWAST / ROLLER

VOORBEHANDELING VOOR ALLE DELEN

- Verontreinigingen, zoals siliconen en lossingsmiddelen zorgvuldig verwijderen. Breng met doeken een ruime hoeveelheid Super Cleaner aan verdund met water. Daarna afwassen met veel leidingwater. Indien na deze behandeling nog druppels op het oppervlak aanwezig zijn, duidt dit op de aanwezigheid van vet en vuil. De behandeling dient dan herhaald te worden totdat het oppervlak schoon en vetvrij is.
- Oppervlak goed schuren met P180/220. Stofvrij maken en nogmaals afnemen met Super Cleaner verdund met water. Naspoelen met schoon water.

SCHEMA	Laagdikte per laag		Overschildertijd bij 15°C.		Zie noot
	Nat	Droog	Min.	Max.	

Bovenwater en opbouw

Watertite Epoxyplamuur. Uitsluitend schraaplagen! * Plamuur dient alvorens te overschilderen altijd geschuurd te worden!			36 uur	*	
2 lagen One Up	100 µm	48 µm	18 uur	14 dagen	
2 lagen Super Gloss HS of 2 lagen Toplac Plus	73 µm	45 µm	36 uur	4 dagen	2
	50/75 µm	26/38 µm	16 uur	3 dagen	2

Dekken

Watertite Epoxyplamuur. Uitsluitend schraaplagen! * Plamuur dient alvorens te overschilderen altijd geschuurd te worden!			36 uur	*	
2 lagen One Up	100 µm	48 µm	18 uur	14 dagen	
2 lagen Interdeck	93 µm	50 µm	20 uur	3 dagen	

NOOT

- Alle laagdikten en overschildertijden gelden per laag (bij 15°C).
- Super Gloss HS en Toplac Plus dienen voor het aanbrengen van een volgende laag zorgvuldig met P320 geschuurd te worden.
- In dit conventionele 1-component schema mag de plamuur uitsluitend in schraaplagen aangebracht worden. Wanneer er dikkere lagen plamuur aangebracht moeten worden adviseren wij hiervoor Gelshield 200 als hechtprimer toe te passen.
- Indien sprake is van craquelé, is het aan te raden deze grondig uit te schuren en op te bouwen met Gelshield 200, gevolgd door Watertite plamuur. Afwerken volgens bovenstaand schema.

Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten.



Super Cleaner is een krachtige geconcentreerde reiniger. Verwijdert was, olie en vervuilingen zeer effectief. Geschikt voor hand en hogedruk reiniging. Ontvet en reinigt, brengt geen schade aan gelcoat of verfwerk toe. Altijd gebruiken voor het in de was zetten.

- * Zeer efficiënte ontvetting bij gebruik in hogere concentraties
- * Eenvoudig te gebruiken
- * Is niet schadelijk voor acrylglas
- * Indien verdunt, ook geschikt voor algemene reinigingswerkzaamheden aan de boot, bilge/motor en auto
- * Biologisch afbreekbaar



Thinner No.1 is geschikt als verdunning en/of apparatuur reiniger voor 1-component verven en vernissen; One Up, Toplac Plus®, Interdeck®, Danboline, Batbets Interstain, Original, Goldspar Satin, Schooner® en Compass



Watertite is een sneldrogende plamuur voor gebruik op polyester, metaal en stabiele houtconstructies. De samenstelling is krimpvrij en extreem waterbestendig, dit maakt Watertite geschikt voor osmose reparaties.

- * Vult tot 20 mm dik zonder uitzakken
- * Voor gebruik boven en onder de waterlijn
- * Zeer sterk en goede hechtingseigenschappen
- * Eenvoudige mengverhouding van 1:1 voor het eenvoudig afmeten van de componenten
- * Zeer snel drogend
- * Super glad



One Up is de twee-in-één primer en grondverf voor 1-component afwerkingen op alle ondergronden.

- * Voor gebruik boven de waterlijn
- * Geschikt voor alle 1-component producten van International
- * Eenvoudig aan te brengen met kwast of verfroller
- * Uitstekende bescherming en gladde afwerking bij gebruik van verfroller



Interdeck geeft een excellente slipbestendige eindlaag. Het bevat fijn non-slip materiaal en is op alle oppervlakken eenvoudig verwerkbaar.


- * De zijdeglans eindlaag voorkomt verblinding door reflectie van de zon op dekken en opbouw
- * Eenvoudig te verwerken
- * Verkrijgbaar in een range van kleuren
- * De sterke polyurethaan hars beschermt het dek tegen de dagelijkse slijtageslag

1-component aflakken in de International range:



Super Gloss HS is een hoogglans aflak met een laag VOS-gehalte (Vluchtige Organische Stoffen) die is geoptimaliseerd voor rolapplicatie.

- * Zeer eenvoudig aan te brengen, zelfs bij lagere temperaturen; de high solid formulering biedt volledige dekking in slechts 1-2 lagen
- * Super Gloss HS kan worden aangebracht met een roller, zonder na te strijken met de kwast, hierdoor wordt de inspanning die nodig is om een hoogglanzende eindlaag te bereiken geminimaliseerd
- * De High Solid formulering betekent 'meer verf, minder oplosmiddel' en hierdoor heeft Super Gloss HS ook een verminderde geurbelasting voor een meer aangename werkomgeving



Toplac Plus is een premium hoogglans aflak voor alle oppervlakken boven de waterlijn. Eenvoudig aan te brengen met de verfroller zonder na te strijken met de kwast.

- * Bevat UV filters voor verlengde levensduur.
- * Buitengewone vloeieigenschappen
- * Verkrijgbaar in 24 heldere kleuren
- * Gaat twee keer zo lang mee als gewone alkyd-verven
- * De unieke chemische structuur zorgt ervoor dat Toplac Plus de traditionele aflakken in glansbehoud en duurzaamheid ver overtreft.

Hechtprimer Gelshield 200 – zoals genoemd onder noot 3.



Snel drogende makkelijk te verwerken epoxy primer, voor bescherming van polyester tegen osmose.

- * Geeft bescherming tegen osmose in vijf lagen (250 µm)
- * Bruikbaar vanaf 5°C
- * Door snelle droging kunnen meerdere lagen op een dag aangebracht worden

Voor de keuze van een antifouling verzoeken wij u contact op te nemen met onze gratis advieslijn 0800-0226555.

Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen op deze website.
<http://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/technischeinformatiebladen.aspx>

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de gebezigde ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en van ons voortdurend streven naar productverbetering.

International Paint (Nederland) bv

Yacht Department – Rijksweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Telefoonnummer: +31 (0)71-3085300



International, het AkzoNobel logo en alle andere genoemde producten in dit document zijn handelsmerken van AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.