

BOUWMATERIAAL	:	POLYESTER NIEUW ONDERWATER
VOORBEHANDELING	:	ONTVETTEN / SCHUREN / PRIMER
VERFTYPE	:	1-COMPONENT
APPLICATIE	:	KWAST / ROLLER

## VOORBEHANDELING ONDERWATERSCHIP

Bij behandeling van nieuwe rompen is het voor een goede hechting van het verfsysteem belangrijk dat de romp tenminste 8 weken uit de mal is. Dit om er zeker van te zijn dat het uitharding proces voltooid is.

1. De eerste stap voor een goede hechting is de romp grondig te ontvetten met Super Cleaner om alle resten van was- en lossingmiddelen, vet of verontreiniging van de romp los te weken.
2. Oppervlak daarna grondig met leidingwater afnemen. U kunt aan het water zien of de romp schoon is. Indien het zich uitspreidt over het oppervlak dan is de romp schoon. Als zich nog kleine druppels vormen, dan zijn er nog verontreinigingen aanwezig en dient punt 1 herhaald te worden.
3. Het onderwaterschip schuren met grofte P180.
4. Het is van belang dat het oppervlak volkomen vetvrij en geheel dof geschuurd is; dit in verband met de goede hechting van de 'hechtlaag'.

SCHEMA	Laagdikte per laag		Overschildertijd bij 15°C.		Zie noot
	Nat	Droog	Min.	Max.	
2 lagen Primocon	121 µm	40 µm	3 uur	1 maand	
2-3 lagen International Antifouling	100 µm	50 µm	10 uur	onbeperkt	4

## NOOT

1. Hechting is sterk afhankelijk van de voorbehandeling van het oppervlak.
2. Alle laagdikten en overschildertijden gelden per laag.
3. Bij een nieuw jacht is het mogelijk een osmose beschermingssysteem met Gelshield 200 aan te brengen. Vraag International Paint om advies.
4. Vraag International Paint advies over het best bruikbare type antifouling dat past bij uw vaargebied en de huidige wetgeving.

Onderstaand een korte productomschrijving van de in dit schema geadviseerde producten.



- Super Cleaner is een krachtige geconcentreerde reiniger. Verwijdert was, olie en vervuilingen zeer effectief. Geschikt voor hand en hogedruk reiniging. Ontvet en reinigt, brengt geen schade aan gelcoat of verfwerk toe. Altijd gebruiken voor het in de was zetten.
- \* Zeer efficiënte ontvetting bij gebruik in hogere concentraties
  - \* Eenvoudig te gebruiken
  - \* Is niet schadelijk voor acrylglas
  - \* Indien verdunt, ook geschikt voor algemene reinigingswerkzaamheden aan de boot, bilge/motor en auto
  - \* Biologisch afbreekbaar



- Teenvrije, sneldrogende conventionele primer voor alle delen onderwater.
- \* Snel drogend met goede anti-corrosieve eigenschappen
  - \* Onderlaag voor de meest gangbare International Paint antifouling
  - \* Ook te gebruiken als sluit-/tussenlaag over niet geschikte of onbekende antifouling.
  - \* Primocon voorkomt uitloging van TBT uit onderliggende antifouling lagen, mits het is aangebracht in een droge laagdikte van 80 micron (minimaal 2 lagen met de roller) & en de verflaag intact blijft.

## Antifouling in de International range:



- Micron LZ is een polijstende antifouling die geschikt is voor applicatie op vaartuigen in zoet-, zout-, en brak water. Micron LZ is specifiek ontwikkeld voor de Nederlandse wateren en biedt maximaal één vaarseizoen bescherming tegen aangroei.
- \* Een speciaal geformuleerde antifouling met een langer kleurbehoud tijdens gebruik
  - \* Geschikt voor alle oppervlakken, met uitzondering van aluminium
  - \* 4 heldere kleuren, inclusief wit, voor een mooie uitstraling van uw boot
  - \* Geschikt voor zeil- en motorboten (tot 25 knopen)
  - \* Kan worden aangebracht tot 12 maanden voor tewaterlating



- Interspeed Extra (NL) is een harde antifouling en geeft een seizoen lang bescherming in zoet, brak/zoutwater.
- \* Hard, schrobbaar oppervlak
  - \* Geschikt om te polijsten, voor het verkrijgen van een gladde eindlaag
  - \* Geschikt voor alle oppervlakken inclusief aluminium
  - \* 4 heldere kleuren, inclusief wit, voor een mooie uitstraling van uw boot
  - \* Kan worden aangebracht tot 6 maanden voor tewaterlating



- Effectieve, traditionele en koperhoudende antifouling
- \* Biedt 1 seizoen bescherming in zoet en brak water
  - \* Slechts 1 laag per seizoen – bespaart u tijd, moeite en geld
  - \* Geschikt voor zeil- en motorboten (tot maximaal 25 knopen)
  - \* Uitermate geschikt voor polyester (gelcoat), hout en staal
  - \* Kan worden aangebracht tot 6 maanden voor tewaterlating.

Voor de keuze van een antifouling verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk 071-3085300 of onze gratis advieslijn 0800-0226555.

Voor meer informatie over de producten verwijzen wij u naar de technische informatiebladen op deze website.  
<http://www.yachtpaint.com/nld/diy/producten/technischeinformatiebladen.aspx>

De in dit informatieblad verstrekte informatie maakt geen aanspraak op volledigheid. Elk gebruik van het product voor een toepassing anders dan die welke in dit blad is aanbevolen, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging onzerzijds dat het product voor die toepassing geschikt is, geschiedt voor eigen risico. Hoewel wij voortdurend streven naar correctheid van alle omtrent het product verstrekte adviezen (zowel in dit informatieblad als langs elke andere weg), hebben wij geen controle op de kwaliteit en toestand van de gebezigde ondergrond, of op de vele andere factoren die de verwerking van het product beïnvloeden. Tenzij wij daarmee expliciet en schriftelijk akkoord gaan, aanvaarden wij derhalve geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook voor de met het product bereikte resultaten, en voor verlies of schade (anders dan overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid onzerzijds) voortvloeiend uit het gebruik van het product. De in dit informatieblad vervatte gegevens zijn onderhevig aan periodieke wijziging als gevolg van de opgedane ervaring en van ons voortdurend streven naar productverbetering.

## **International Paint (Nederland) bv**

Yacht Department – Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim

Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Telefoonnummer: +31 (0)71-3085300



International, het AkzoNobel logo en alle andere genoemde producten in dit document zijn handelsmerken van AkzoNobel. © AkzoNobel 2016.