

#### PRODUKTBESKRIVNING

Danboline skyddar kölsvin, skåp och stuvutrymmen mot fukt och slitage. Danboline tål spill från olja och bensen och är lätt att rengöra.

\* Mycket bra täckförmåga

\* Hård yta

\* Finns i flera olika kulörer

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Kulör</b>	YMA100-Grå, YMA102-Vit Alla kulörer och förpackningsstorlekar finns inte tillgängliga i alla länder.
<b>Glans</b>	Blank
<b>Densitet</b>	1.05
<b>Volymtorrhalt</b>	48% medeltal
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>VOC</b>	411 g/L
<b>Burkstorlek</b>	750 ml 2.5 L

#### TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	16 timmar		8 timmar		6 timmar		3 timmar	

  

	Övermålning Substratets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Övermålad med								
Danboline	36 timmar	4 dagar	24 timmar	3 dagar	16 timmar	2 dagar	12 timmar	1 dag

#### BRUKSANVISNING

<b>Förbehandling</b>	<b>TIDIGARE MÅLADE YTOR</b> <b>I Bra Skick:</b> Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-280 papper. <b>I Dåligt Skick:</b> Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan. <b>GRUNDMÅLNING:</b> Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen. <b>BART TRÄ:</b> Grundmåla med One UP eller Interprotect. <b>STÅL:</b> Grundmåla med One UP eller Interprotect. <b>ALUMINIUM:</b> Grundmåla med One UP eller Interprotect. <b>GELCOAT (GELCOAT):</b> Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-220 papper. Särskild noggrannhet bör iaktas på insidan utav gelcoaten. Grundmålning behövs ej.
<b>Metod</b>	Våt- eller torrslixa grundfärgen med 180-280 papper. Avlägsna damm med trasa. Applicera 1-2 skikt.
<b>Tips</b>	<b>Blanda</b> Rör om väl före användning. <b>Förtunning</b> Förtunning Nr 1 (Förtunning 910 vid sprutning) <b>Rengöringsmedel</b> Förtunning Nr 1. <b>Ventilation och fuktkontroll</b> Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. <b>Konventionell Sprutning</b> Tryck: 3-4 bar. Munstycke: 1.2 mm. Förtunna ca 20% med Förtunning 910. <b>SPRUTAPPLICERING - YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.</b> <b>Annat</b> Använd Gelshield produkter i kölsvinet för att skydda mot vatteninträning och plastpest.
<b>Viktig information</b>	Produktens temperatur bör vara minst 15°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
<b>Kompatibilitet/Substrat</b>	Lämplig för alla specificerade material. Kan endast övermålas med 1-komponent färger.
<b>Antal skikt</b>	1-2 skikt
<b>Täckförmåga</b>	(Teoretisk) - 12.3 m <sup>2</sup> /L med pensel (Praktisk) - 11.0 m <sup>2</sup> /L
<b>Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt</b>	40 mikron torrt

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2023.

Danboline

Lackfärg  
Kölsvinsfärg



Rekommenderad skiktjocklek - 82 mikron vått  
vått per skikt

Applicerings metoder Pensel, Konventionell Sprutning, Rulle

#### TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

##### Lagring

##### ALLMÄNN INFORMATION:

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

##### TRANSPORTINFORMATION:

Danboline bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

##### Säkerhet

##### ALLMÄNNT:

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

##### DESTRUKTION:

Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras.

Rester utav Danboline kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..

##### VIKTIG INFORMATION

*Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.*

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2023.

Ref:3307 Danboline Utgivningsdatum:2023-07-31