

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εποξική συνδετικής επίστρωση δύο συστατικών, χωρίς πίσσα. Για χρήση ως συνδετική επίστρωση μεταξύ αντιδιαβρωτικών και υφαλοχρωμάτων, για διασφάλιση της μέγιστης προσκόλλησης και απόδοσης του συστήματος.

* Κατάλληλο για χρήση στη βαφή νεότευκτων ή σε εργασίες συντήρησης και επισκευών.

* Αυξημένο (μέχρι 5 ημέρες) διάστημα πρόσθετης επίστρωσης υφαλοχρώματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

| | |
|------------------------------------|--|
| Χρώμα | ΥΡΑ950-Light Grey |
| Τελείωμα | Θαμπό |
| Συγκεκριμένη Βαρύτητα | 1.48 |
| Ογκοι στερεών | 57% |
| Αναλογία Μίξης | Αναλογία όγκου 4 μέρη Part A για κάθε 1 μέρος Part B |
| Μετατροπείς/Παράγοντας Σκλήρυνσης | ΥΡΑ955 |
| Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος | 2 έτη |
| VOC (Όπως παρέχεται) | 445 g/lit (EPA Method 24) |
| VOC (Διαλυτικό ΕΕ) | 306 g/kg Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ) |
| Διαστάσεις Μονάδας | 5 Lt, 20 Lt . Για τη διαθεσιμότητα άλλων μεγεθών, συμβουλευτείτε την International. |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

| | Στέγνωμα | | | |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 5°C (41°F) | 15°C (59°F) | 25°C (77°F) | 35°C (95°F) |
| Σκληρό Στέγνωμα | 24 ώρες | 20 ώρες | 16 ώρες | 12 ώρες |
| Στεγνό στην αφή | 12 ώρες | 8.5 ώρες | 6 ώρες | 4 ώρες |
| Όριο Ζωής Δοχείου | 8 ώρες | 7 ώρες | 6 ώρες | 4 ώρες |

| Επικάλυψη | Θερμοκρασία Υποστρώματος | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 25°C (77°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο |
| Awlcraft 2000 | 36 ώρες | 5 μέρες | 18 ώρες | 5 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 5 μέρες |
| Epoxy Tiecoat | 36 ώρες | 42 μέρες | 18 ώρες | 35 μέρες | 12 ώρες | 28 μέρες | 8 ώρες | 14 μέρες |
| Interior Finish 750 | 36 ώρες | 5 μέρες | 18 ώρες | 5 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 5 μέρες |
| International/Interlux Antifouling | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Micron 350 | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Micron 99 | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Micron Extra | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Micron Extra 2 | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Micron Extra EU | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Trilux 33 | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Ultra 300 | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |
| Uni-Pro 250 | 24 ώρες | 8 μέρες | 15 ώρες | 6 μέρες | 12 ώρες | 5 μέρες | 8 ώρες | 3 μέρες |

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία

Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές Global Yacht. Όλες οι επιφάνειες που θα επιστρωθούν πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς βρωμιές. Πλύνετε με γλυκό νερό υψηλής πίεσης ή με γλυκό νερό, ανάλογα με την περίπτωση, για να αφαιρέσετε λάδια, γλίτσα, διαλυτές μολυντικές ουσίες και άλλα ανεπιθύμητα ξένα σώματα. Πρέπει πάντα να εφαρμόζετε Epoxy Tiecoat πάνω από το Interprime 450. Η επιφάνεια του ασταριού πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από όλους τους μολυσματικούς παράγοντες (λάδι, γράσο, αλάτι κλπ.) και επικαλυμμένη με Epoxy Tiecoat μέσα στο διάστημα επικάλυψης που καθορίζεται για αστάρια.

Υποδείξεις

Ανάμιξη Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικός αναμικτής για την ανάμιξη και των μεμονωμένων συστατικών όσο και της έτοιμης αναμιγμένης βαφής.

Αραίωμα Δεν συνιστάται αραίωμα. Χρησιμοποιείτε International GTA220 μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (το πολύ 5%

κατ' όγκο).

Καθαριστής International GTA220 μόνο για καθαρίσµα εξοπλισµού.

Ψεκασµός χωρίς αέρα Συνολική πίεση εξόδου υγρού στο ακροφύσιο όχι µικρότερη από 2500 psi (176 kg/cm²).

Διαστάσεις άκρου έγχυσης: 0.46-0.66 mm/18-26 thou.

Άλλο Η εφαρμογή µε πινέλο ή ρολό ίσως να είναι κατάλληλη για µικρές επιφάνειες, για να επιτευχθεί όµως το επιθυμητό πάχος ξηρού στρώµατος (DFT) ίσως απαιτηθούν πολλαπλές επιστρώσεις.

Συμβατότητα/Υποστρώµατα

Συµβουλευτείτε τον τοπικό εκπρόσωπο της International Paint για το πλέον κατάλληλο σύστηµα, ανάλογα µε την επιφάνεια που θα προστατευτεί.

Αριθµός Επιστρώσεων

1

Κάλυψη

(Θεωρητικά) - 5.7 m²/lt

Συνιστώµενο DFT ανά στρώση

100 µίκρο ξηρό

Συνιστώµενο WFT ανά στρώση

175 µίκρο υγρή

Μέθοδοι εφαρµογής

Ψεκασµός χωρίς αέρα, Βούρτσα, Ρολό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**Αποθήκευση****ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θεµοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Epoxy Tiecoat εξασφαλίστε ότι µεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θεµοκρασίες είναι µεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε µακριά από άµεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το Epoxy Tiecoat πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισµένο µε ασφάλεια κατά τη διάρκεια µεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια**ΓΕΝΙΚΑ:**

Το Epoxy Tiecoat θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε ελεγχόµενη ατµόσφαιρα. Υπερψεκασµός µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό του δέρµατος ή αναπνευστικά προβλήµατα. Διαβάστε τα περι ασφαλείας στην επικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιµες από τη δική µας Γραµµή Τεχνικής Βοήθειας.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μη πετάτε τενεκέδες και µη χύνετε χρώµα σε υλικό στο νερό, χρησιµοποιήστε τις εγκαταστάσεις που παρέχονται για απόρριψη. Το καλύτερο είναι να αφήσετε τα χρώµατα να ξεραθούν πριν τα πετάξετε.

Τα υπολείµµατα του Epoxy Tiecoat δεν πρέπει να απορριφθούν µέσω της αποκοµιδής απορριµµάτων του δήµου ή να πεταχτούν σε ελεύθερο σκουπίδοτοπο χωρίς άδεια. Η απόρριψη των κατάλοιπων πρέπει να γίνει µε συνεννόηση µε τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν µπορούν να θεωρηθούν ως λεπτοµερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιµοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουµένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει µε δική του ευθύνη και δεν µπορούµε να δεχτούµε καµία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζηµία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυµατισµό ως αποτέλεσµα αµέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εµπειρίας και της πολιτικής µας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.