

Epoxy Tiecoat

Astar

Epoksi Bağlayıcı Kat



ÜRÜN TANIMI

2 komponentli , katran içermeyen epoksi bağlayıcı kat. Sistemin yapışma kabiliyeti ve performansını maksimuma çıkaran antikorozyon ve antifouling boyalar arasındaki bağlayıcı kat.

* Yeni inşaa, Bakım & Onarım projelerinde kullanılmak için uygundur.

* Arttırılmış antifouling boya kat atma aralığı (5 güne kadar)

ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YPA950-Light Grey
Finiş	Mat
Özgül Ağırlık	1.48
Katı Madde Oranı	57%
Karışım oranı	4 hacim Part A'ya 1 hacim Part B
Dönüştürücü/Kürleme Sıvısı	YPA955
Raf ömrü	2 yıl
VOC (arz edilen)	445 g/lt (EPA Method 24)
VOC (EU Solvent)	306 g/kg Avrupa Birliği Solvent Emisyon Yönetmeliği (Council Directive 1999/13/EC)
Birim Ebatları	5 Lt, 20 Lt . Diğer ebatların bulunabilirliği için International yetkilisine danışınız.

KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

	Kurutma			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Tam kuruma	24 saat	20 saat	16 saat	12 saat
Hafif kuruma-Dokunabilme süresi	12 saat	8.5 saat	6 saat	4 saat
Ambalaj açıkken uygulanabilme süresi-Pot süresi	8 saat	7 saat	6 saat	4 saat

Üzerine atılabilecek ürünler	Kat atma Yüzey Sıcaklığı							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Awlcraft 2000	36 saat	5 gün	18 saat	5 gün	12 saat	5 gün	8 saat	5 gün
Epoxy Tiecoat	36 saat	42 gün	18 saat	35 gün	12 saat	28 gün	8 saat	14 gün
Interior Finish 750	36 saat	5 gün	18 saat	5 gün	12 saat	5 gün	8 saat	5 gün
International/Interlux Antifouling	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Micron 350	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Micron 99	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Micron Extra	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Micron Extra 2	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Micron Extra EU	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Trilux 33	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Ultra 300	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün
Uni-Pro 250	24 saat	8 gün	15 saat	6 gün	12 saat	5 gün	8 saat	3 gün

UYGULAMA VE KULLANIM

Hazırlık Standard Global Yat spesifikasyonlarına göre uygulayınız. Kaplanacak tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirden arındırılmış olmalıdır. Tüm gresi, yağı, eriyebilen kirleri ve diğer zararlı yabancı maddeleri temizlemek için,yüksek basınçlı temiz su ile veya sadece temiz su ile yıkama uygundur. Epoxy Tiecoat her zaman Interprime 450 üzerine uygulanmalıdır. Astar yüzeyi temiz ve üstünde benzin, gaz, tuz vb. kirleticiler olmamalıdır ve astar için belirlenmiş kat atma zaman aralığında Epoxy Tiecoat ile kat atılmalıdır.

Tavsiyeler **Karıştırma** Tek tek komponentleri ve karışım olarak boyayı karıştırmak için karıştırıcı makina kullanılmalıdır. **İnceltme** İnceltme tavsiye edilmez. Sadece istisnai durumlarda (en fazla hacim olarak %5) International GTA220 kullanınız. **Temizleme** International GTA220 tiner sadece ekipman temizliği içindir. **Havasız sprey** Spreyden dışarı çıkan akışkan basıncı 2500 psi (176 kg/cm²) dan düşük olmamalıdır. Uç Boyutu: 0.46-0.66 mm/18-26 thou.

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2018.

Epoxy Tiecoat

Astar

Epoksi Baęlayıcı Kat



Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri	Dięer Rulo ve fırça uygulaması küçük alanlar için uygun olsa da istenilen Kuru Frim Kalınlığına ulaşmak için birkaç kat atılması gerekebilir.
Kat Sayısı	Korunacak yüzeye en uygun sistemi önermesi için International Paint yetkilisine danışınız.
Kaplama	1
Tavsiye edilen DFT her kat	(Teorik olarak) - 5.7 m ² /lt
Tavsiye edilen WFT her kat	100 mikron kuru
Tavsiye edilen WFT her kat	175 mikron ıslak
Uygulama Yöntemleri	Havasız sprej, Fırça, Rulo

TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

Muhafaza	GENEL BİLGİ: Hava ve aşırı sıcaęa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/41°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. TAŞIMA: Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
Güvenlik	GENEL: Epoxy Tiecoat kontrollü bir ortamda kullanılmalıdır. Aşırı sprej boya deri tahrişine ya da solunum sorunlarına yol açabilir. Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
TEKZİP	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya www.yachtpaint.com adresini ziyaret edin.

Bu yayında bahsedilen tüm ticari markalar AkzoNobel grup firmalarına ait veya lisanslıdır. © AkzoNobel 2018.