

# Goldspar Satin

## Klar lakker

Hurtigtørrende halvmat klarlak.



### PRODUKTBEKRIVELSE

Goldspar Satin er bestandig overfor varmt vand, milde syrer og baser, og lakken er hovedsageligt beregnet til indendørs brug. Den hurtigtørrende formel hjælper med at mindske opsamlingen af støv, mens den også giver et pragtfuldt finish.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kulør</b>	YVA251
<b>Finish</b>	Halvmat.
<b>Densitet</b>	0.900
<b>Tørstofindhold</b>	46%
<b>Normal lagringstid</b>	2 år
<b>VOC</b>	425 g/lit
<b>Emballage størrelse</b>	375 ml 750 ml 2.5 Lt.

### TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Støvtør	5 timer		3 timer		1 timer		30 min.	
Overmaling								
Underlagets temperatur								
Overmalet med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Goldspar Satin	24 timer	4 dage	15 timer	3 dage	6 timer	2 dage	3 timer	1 dage

### BRUGSANVISNING

<b>Forbehandling</b>	<b>TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER</b> <b>I God Stand</b> Rengør med fortynder. Matslib med korn 280-320 papir. Fjern slibestøv med fortynder. <b>I Dårlig Stand</b> Fjern al gammel maling. <b>RÅT TRÆ</b> Affedte overfladen grundigt. Slib med korn 80-180 fulgt af korn 280. Fjern slibestøv ved at børste eller tørre overfladen af. Bruger man fortynder skal den fordampe fuldstændigt fra overfladen før arbejdet påbegyndes. <b>Primning af rått træ:</b> Det første lag fortyndes med 10-15% Fortynder nr. 1.
<b>Metode</b>	Påfør mindst 3 ufortyndede lag, flere lag hvis man bruger rulle. Undgå påføring direkte fra dåsen. Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder.
<b>Tips</b>	<b>Blanding</b> Omrør omhyggeligt før brug. <b>Fortynder</b> Fortynder Nr.1, Fortynder No.3 <b>Rengøringsmiddel</b> Fortynder Nr.1 <b>Højtrykssprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle)</b> Tryk: 176-210 bar. Mundstykke/dyse: 1365-1580. <b>Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle)</b> Tryk: 2-3 bar. Mundstykke/dyse: 1.1-1.4 mm. Fortynd 25-30% med Fortynder Nr. 3. <b>Rulle</b> Ved brug af rulle bør man efterstryge/udglatte med en pensel eller malerpude for at fjerne luftbobler fra malingsfilmen. <b>Andet</b> Ved sprøjtning med Airmix Tryk: 2 bar. Mundstykke/dyse: 06-113. For bedste resultat, slib let med korn 320-400 mellem lagene. Undgå påføring direkte fra dåsen. Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder.
<b>Vigtig information</b>	Brug kun de anbefalede fortyndere. Bruges kun over vandlinjen. Undgå at male i direkte sollys. Produktets temperatur bør være mindst 15°C og maks. 35°C. Lufttemperaturen bør være mindst 5°C og maks. 35°C. Underlagets temperatur bør være mindst 5°C og maks. 35°C.
<b>Kompatibilitet/Underlag</b>	Kan bruges på alle træsorter.
<b>Antal lag</b>	Mindst 3.
<b>Rækkeevne</b>	(Teoretisk) - 11.5 m <sup>2</sup> /lit (Praktisk) - 10.3 m <sup>2</sup> /lit
<b>Anbefalet tørfilmstykkelser pr. lag</b>	40 micron tør med pensel
<b>Anbefalet vådfilmstykkelser pr. lag</b>	87 micron våd med pensel

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2018.

# Goldspar Satin

## Klar lakker

Hurtigtørrende halvmat klarlak.



### Påføringsmetoder

Pensel, Rulle, Airmix, Højtrykssprøjte, Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle)

### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

#### Lagring

##### GENEREL INFORMATION

Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Goldspar Satin skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys.

##### TRANSPORTINFORMATION

Goldspar Satin bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

#### Sikkerhed

##### GENERELT

Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd.

##### AFFALDSHÅNDTERING

Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Goldspar Satin må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

#### PRODUKTANSVAR

*Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.*

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2018.