

Interfill 833 Fast Cure

Betumes
Finishing Filler



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Interfill 833 Fast Cure é um betume de fácil lixagem para ser usado em cima do Interfill 830 para corrigir os pequenos defeitos da superfície antes da aplicação das demãos de acabamento.

* De grão fino e extensível fornece um resultado bastante liso.

* Fácil de lixar.

* Contraste de cor com Interfill 830.

Interfill 833 Fast Cure pode ser aplicado à espátula, com uma raspadeira ou uma betumadeira até uma espessura de 0.3 cm. Interfill 833 Fast Cure como o nome sugere, cura muito rapidamente. Pode ser lixado e repintado muito mais rapidamente depois da aplicação do que o Interfill 833 de cura normal.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

| | |
|-----------------------------------|---|
| Cor | YAA813 |
| Acabado | Mate |
| Densidade | 0.828 |
| Volume de Sólidos | 90% |
| Proporção da Mistura | 1:1 por volume (como se fornece) . Proporção de mistura por peso: 1.13:1 YAA813:YAA815. |
| Conversor/Agente de Cura | YAA815 |
| Prazo Habitual de Validade | 2 anos |
| VOC | 102 g/lt |
| Tamanho da Embalagem | 5 lt |

INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

| | Secagem | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 10°C (50°F) | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Lixavel | 16 horas | 16 horas | 6 horas | 3 horas |
| Vida útil | 50 mins. | 45 mins. | 30 mins. | 20 mins. |

| Repintura por | Repintura | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | Temperatura do substrato | | | | | | | |
| | 10°C (50°F) | | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. | Min. | Máx. |
| Interprime 820 | 24 horas | - | 24 horas | - | 6 horas | - | 6 horas | - |
| Interprime 880 | 24 horas | - | 24 horas | - | 6 horas | - | 6 horas | - |
| Interprotect | 24 horas | - | 24 horas | - | 6 horas | - | 6 horas | - |
| Interprotect (Professional) | 24 horas | - | 24 horas | - | 6 horas | - | 6 horas | - |

Notas: Uma vez o tempo de lixagem excedido, todo o betume tem de ser novamente lixado antes da repintura para promover uma boa aderência. Um betume já lixado pode ser deixado até 3 meses sem ser repintado com o mesmo betume epóxico ou com primários da série Interprime 8. Passados 3 meses o betume tem de ser novamente lixado antes de ser repintado.

APLICAÇÃO E USO

Preparação

SUPERFÍCIES PREVIAMENTE PINTADAS

Em bom estado Lavar com Super Cleaner, enxaguar com água doce e esperar que seque. Decapagem ligeira ou lixar com lixa de papel grão 180-280.

Em mau estado/Reparações: Todas as tintas existentes devem ser removidas até ao substrato e betumadas com Interfill 830.

INTERFILL 830 Lixar com lixa de papel grão 80-180.

FIBRA DE VIDRO/COMPÓSITOS SEM TRATAMENTO Lixar até ficar liso com lixa de papel grão 120-180. Eliminar todas as contaminações da decapagem ou da lixagem usando um trapo e uma escova. Se possível utilizar um aspirador para obter melhores resultados.

Método

Remover todas as contaminações da superfície. A aplicação do produto deve ser feita com firmeza. Quando estiver curado, lixar com lixa de papel de grão 80-180 húmida ou seca, até ficar completamente liso. Interfill 833 Fast Cure pode ser repintado por ele mesmo ou com Interfill 833 assim que estiver curado suficientemente para não descolar durante as manobras.

Conselhos

Mistura Mexer energicamente os dois componentes até atingir uma cor uniforme.

Diluir Não diluir.

Limpeza Usar diluente GTA220 só para limpeza do equipamento.

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Interfill 833 Fast Cure

Betumes
Finishing Filler



Controle da Ventilação e da Humidade Evitar as condições de baixa temperatura com altos níveis de humidade, caso isto aconteça há a formação de produtos que terão que ser removidos com detergente e lavada a superfície com água doce, ou lixagem de toda a superfície antes da aplicação de qualquer tipo de tinta.

Outros Espalhe a mistura numa superfície plana para evitar um excessivo aquecimento e assim prolongar o tempo de vida o máximo possível. Para assegurar uma boa betumagem dos pequenos orifícios e de todos os defeitos no Interfill 833, fazer movimentos em sentidos opostos com as betumadeiras na área a betumar.

Alguns Pontos Importantes

Não usar a menos que esteja bem misturado com o agente de cura na proporção específica. Não aplicar em nenhuma circunstância mais de espessura húmida do que a recomendada. Não usar abaixo 10°C/50°F. A temperatura do produto deve estar no mínimo a 10°C/50°F e no máximo a 35°C/95°F. A temperatura do substrato deve estar no mínimo a 10°C e no máximo a 35°C. A temperatura ambiente deverá estar no mínimo a 10°C e no máximo a 35°C. Não diluir. Não limpar os betumes já curados com diluente ou solventes. Não misturar com YAA814 para obter uma cura intermédia.

Compatibilidade/Substratos

Interfill 833 Fast Cure deve ser utilizado sobre epóxicos aplicados, curados e lixados, tal como Interfill 830 ou Fibra de Vidro ou Compósitos já curados.

Número de demãos

Como requerido.

Rendimento

(Teórico) - 0.33 m²/lt @ 3mm/3000µm WFT

DFT Recomendada por demão

3000 microns secos Com espátula ou betumadeira.

WFT Recomendada por demão

3000 microns húmidos Com espátula ou betumadeira.

Métodos de Aplicação

Espátula de madeira, Talocha

INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

Armazenamento

INFORMAÇÃO GERAL:

Deve evitar-se a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Interfill 833 Fast Cure tenha a certeza que a embalagem está correctamente fechada e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz directa do Sol.

TRANSPORTE:

Interfill 833 Fast Cure deve manter-se em segurança em contentores fechados durante o transporte e o armazenamento.

Segurança

GERAL:

Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação na linha de apoio técnico.

RESÍDUOS:

Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que a tinta remanescente nas latas seque.

O vasilhame de Interfill 833 Fast Cure não pode depositar-se nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.

NOTAS IMPORTANTES

A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exhaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.