

# Interfill 833

## Betumes Finishing Filler



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Interfill 833 é um betume de fácil lixagem para ser usado em cima do Interfill 830 para corrigir os pequenos defeitos da superfície antes da aplicação das demãos de acabamento.

\* Acabamento liso

\* Fácil de lixar.

\* Contraste de cor com Interfill 830.

Interfill 833 pode ser aplicado à espátula, com uma raspadeira ou uma betumadeira até uma espessura de 0.3 cm.

### INFORMAÇÃO DO PRODUTO

Cor	YAA813
Acabado	Mate
Densidade	0.83
Volume de Sólidos	100%
Proporção da Mistura	1:1 por volume (como se fornece) Proporção de mistura por peso: 1,14:1 YAA813: YAA814.
Conversor/Agente de Cura	YAA814
Prazo Habitual de Validade	2 anos
VOC	76 g/lit
Tamanho da Embalagem	5 lt

### INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	Secagem			
	10°C (50°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Lixavel	38 horas	28 horas	17 horas	12 horas
Vida útil	80 mins.	70 mins.	50 mins.	30 mins.

Repintura por	Repintura							
	Temperatura do substrato							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	
Epoxy GP Coating	5 dias	Não Aplicável	3 dias	Não Aplicável	2 dias	Não Aplicável	1 dia	Não Aplicável
Interprime 820	5 dias	Não Aplicável	3 dias	Não Aplicável	2 dias	Não Aplicável	1 dia	Não Aplicável
Interprime 880	5 dias	Não Aplicável	3 dias	Não Aplicável	2 dias	Não Aplicável	1 dia	Não Aplicável
Interprotect	5 dias	Não Aplicável	3 dias	Não Aplicável	2 dias	Não Aplicável	1 dia	Não Aplicável
Interprotect (Professional)	5 dias	Não Aplicável	3 dias	Não Aplicável	2 dias	Não Aplicável	1 dia	Não Aplicável

**Notas:** Uma vez o tempo de lixagem excedido, todo o betume tem de ser novamente lixado antes da repintura para promover uma boa aderência. Um betume já lixado pode ser deixado até 3 meses sem ser repintado com o mesmo betume epóxico ou com primários da série Interprime 8. Passados 3 meses o betume tem de ser novamente lixado antes de ser repintado.

### APLICAÇÃO E USO

#### Preparação

#### SUPERFÍCIES PREVIAMENTE PINTADAS

**Em bom estado** Lavar com Super Cleaner, enxaguar com água doce e esperar que seque. Decapagem ligeira ou lixar com lixa de papel grão 180-280.

**Em mau estado/Reparações:** Todas as tintas existentes devem ser removidas até ao substrato e betumadas com Interfill 830.

**INTERFILL 830** Lixar com lixa de papel grão 80-180.

**FIBRA DE VIDRO/COMPÓSITOS SEM TRATAMENTO** Lixar até ficar liso com lixa de papel grão 120-180. Eliminar todas as contaminações da decapagem ou da lixagem usando um trapo e uma escova. Se possível utilizar um aspirador para obter melhores resultados.

#### Método

Mexer energicamente os dois componentes até atingir uma cor uniforme. Remover todas as contaminações da superfície. A aplicação do produto deve ser feita com firmeza. Quando estiver curado, lixar com lixa de papel de grão 80-180 húmida ou seca, até ficar completamente liso. Interfill 833 pode ser repintado por ele mesmo ou com Interfill 833 assim que estiver curado suficientemente para não descolar durante as manobras.

#### Conselhos

**Diluyente** Usar diluyente International GTA220 só para limpeza do equipamento.

**Controle da Ventilação e da Humidade** Evitar as condições de baixa temperatura com altos níveis de humidade, caso isto aconteça há a formação de produtos que terão que ser removidos com detergente e lavada a superfície com

Para mais informações contactar o serviço técnico ou visitar [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas as marcas registadas mencionadas nesta publicação são propriedade, ou licenciadas para o grupo de empresas da AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.

Ref#:3204 Interfill 833 Data de produção:14/09/2017

**AkzoNobel**

água doce, ou lixagem de toda a superfície antes da aplicação de qualquer tipo de tinta.

**Outros** Espalhe a mistura numa superfície plana para evitar um excessivo aquecimento e assim prolongar o tempo de vida o máximo possível. Para assegurar uma boa betumagem dos pequenos orifícios e de todos os defeitos no Interfill® 833, fazer movimentos em sentidos opostos com as betumadeiras na área a betumar.

#### Alguns Pontos Importantes

Não usar a menos que esteja bem misturado com o agente de cura na proporção específica. Não aplicar em nenhuma circunstância mais de espessura húmida do que a recomendada. Não usar abaixo 10°C/50°F. A temperatura do produto deverá estar no mínimo a 10°C e no máximo a 35°C. A temperatura do substrato deve estar no mínimo 10°C e no máximo 35°C. A temperatura ambiente deverá estar no mínimo a 10°C e no máximo a 35°C. Não diluir. Não limpar os betumes já curados com diluente ou solventes.

#### Compatibilidade/Substratos

Interfill 833 deve ser utilizado sobre epóxicos aplicados, curados e lixados, tal como Interfill 830 ou Fibra de Vidro ou Compósitos já curados.

#### Número de demãos

Como requerido.

#### Rendimento

(Teórico) - 0.33 m<sup>2</sup>/lt @ 3mm/3000µm WFT

#### DFT Recomendada por demão

3000 microns secos Com espátula ou betumadeira.

#### WFT Recomendada por demão

3000 microns húmidos Com espátula ou betumadeira.

#### Métodos de Aplicação

Espátula de madeira, Talocha

### INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

#### Armazenamento

##### INFORMAÇÃO GERAL:

Deve evitar-se a exposição ao ar e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Interfill 833 tenha a certeza que a embalagem está correctamente fechada e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.

##### TRANSPORTE:

Interfill 833 deve manter-se em segurança em contentores fechados durante o transporte e o armazenamento.

#### Segurança

##### GERAL:

Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na secção correspondente, também disponível esta informação na linha de apoio técnico.

##### RESÍDUOS:

Não deite latas, nem verta tinta, para cursos de água, use os tramites normais. Antes de deitar fora as latas, espere que a tinta remanescente nas latas seque.

O vasilhame de Interfill 833 não pode depositar-se nos contentores municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem do vasilhame deve ser tratada com as autoridades competentes.

#### NOTAS IMPORTANTES

*A informação fornecida neste prospecto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objectivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligencia) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política continuada de desenvolvimento dos nossos produtos.*