

# Micron Extra EU

## Bunnstoff

Premium Bunnstoff med Flerårseffekt



### PRODUKTBESKRIVELSE

Micron Extra EU er et meget sterkt selvpolererende bunnstoff som gir beskyttelse i 2 sesonger med bare 1 behandling. (3-4 strøk). Micron Extra EU inneholder Biolux® Teknologien som gir et kontrollert utslip av biocider, og en bedre beskyttelse mot groe.

\*Premium bunnstoff - ekstra sterke formuler.

\*Minst 24 måneders beskyttelse ved 3 strøk.

\*Polerende system - bygger ikke tykke skikt.

Kan påføres opp til 12 måneder før sjøsetting.

### PRODUKTINFORMASJON

Farge	YBB600-Dover White, YBB601-Rød, YBB602-Blå, YBB603-Navy, YBB604-Svart, YBB605-Grønn, YBB606-Mørk Grå
Finish	Matt
Densitet	1.75
Tørrstoffinnhold	50%
Normal lagringstid	2 år
VOC	435 g/lt
Embalasje størrelse	750 ml, 2.5 Lt., 5 Lt., 20 Lt.

### TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Støvtørr	1 timer	45 min.	30 min.	20 min.
Sjøsetting	24 timer	12 timer	8 timer	6 timer

OBS: Maks. tid før sjøsetting er som følger: 5-35°C - 12 mnd.

Overmalt med	Overmaling Underlagets temperatur							
	5°C (41°F) Min	5°C (41°F) Maks	15°C (59°F) Min	15°C (59°F) Maks	23°C (73°F) Min	23°C (73°F) Maks	35°C (95°F) Min	35°C (95°F) Maks
Micron Extra EU	16 timer	ubegr.	10 timer	ubegr.	6 timer	ubegr.	4 timer	ubegr.

### BRUKSANVISNING

#### Forbehandling

##### TIDLIGERE BUNNSTOFF

I God Stand All begroing og forurensing, samt overflatens ytterskikt (lekkasjelag) må fjernes. Bruk høytrykksvask med ferskvann (3000 psi / 207 bar) og/eller skraping og våtsliping med vanlig 80-120 papir. Hvis gammelt bunnstoff ikke er kompatibelt eller ukjent, forsegl overflaten med 1 strøk av en Internationals barriere/sealer primer.

I Dårlig Stand Bruk Interstrip for å fjerne alle rester av gammelt bunnstoff.

PRIMING Forbehandling av underlaget beskrives i databladet for primeren.

BAR GELCOAT Grunning med Gelshield 200 for osmosebeskyttelse, eller Primocon..

STÅL/JERN Forbehandle med Gelshield 200 eller Primocon.

BLY Forbehandle med Gelshield 200 eller Primocon.

TRE Forbehandle med Gelshield 200 eller Primocon.

#### Tips

Blande Rør godt om til en jevn og god konsistens før påføring.

Tynne Skal ikke tynnes.

Rengjøringsmiddel YTA085 Tynner No.3

Høytrykksprøyte Trykk: 176-210 bar.Munnstykke: 2180

Airmix sprøyting Trykk: 2.5 bar.Munnstykke: 20-113.

Annet Bunnstoff skal kun våtslipes. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørrslipes. Fargen kommer etter en tid i sjøen.

#### Viktig informasjon

Det er viktig å påføre rett mengde maling slik at ikke produktets livslengde forkortes. Kontroller produktets spre-evtne. Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maksimum 35°C.

Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C.

Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.

#### Kompatibilitet/Underlag

Gelcoat, Tre, Stål/Jern, Bly.

Skal ikke brukes på aluminium eller overflater som er zink behandlet.

Kan påføres direkte over bunnstoff i god stand., med unntak av VC17m/PTFE begroingshindrende middel. Ta kontakt med din lokale International Paint-representant for spesifikke overmalingsråd hvis du er usikker på kompatibiliteten til Micron

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.

# Micron Extra EU

## Bunnstoff

### Premium Bunnstoff med Flerårseffekt



	Micron Extra EU til det eksisterende malingssystemet ditt.
<b>Antall strøk</b>	<b>Pensel/Rull</b> - To strøk for ytelse på én sesong og tre strøk for ytelse på to sesonger. Påfør et ekstra strøk på utsatte steder som, ror, stiglister etc. <b>Sprøyting</b> - Bruk ett strøk per sesong. Påfør et ekstra strøk på utsatte steder som, ror, stiglister etc.
<b>Spre-evne</b>	(Teoretisk) - 10 m <sup>2</sup> /lt med pensel, 5 m <sup>2</sup> /lt med sprøyte. (Praktisk) - 9 m <sup>2</sup> /lt med pensel, 3 m <sup>2</sup> /lt med sprøyte.
<b>Anbefalt tørrfilmykkelse pr. strøk</b>	50 micron tørr med pensel/rulle, 75 micron tørr med sprøyte
<b>Anbefalt våtfilmykkelse pr. strøk</b>	100 micron våt med pensel/rulle, 150 micron våt med sprøyte
<b>Påføringsmetoder</b>	Høytrykksprøyte, Airmix, Pensel, Rulle

#### TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

##### Lagring

###### GENERELL INFORMASJON

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Micron Extra EU må lokket være godt tilsittet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

###### TRANSPORTINFORMASJON

Micron Extra EU bør transporteres og lagres under sikre og lukkete forhold.

##### Sikkerhet

###### GENERELT

Inneholder biocider. Bunnstoff skal kun våtslipes. Bunnstoff skal ikke brennes, eller tørrslipes. Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

###### DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Micron Extra EU kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

##### VIKTIG INFORMASJON

*Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfarenhet, tester og utvikling.*

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.