

Perfection Pro

Lackfärg

Högkvalitativ blank polyuretanlack



PRODUKTBESKRIVNING

Perfection Pro polyuretanlack är den ultimata högblanka lackfärgen. Den ger en långvarig hög glans och kulörbeständighet och har mycket bra kemikalieresistens. Perfection Pro finns tillgänglig i en stor mängd nyanser och kan appliceras med spruta, pensel eller rulle och är lämplig på de flesta material. Perfection Pro har 2 olika specialdesignade bindemedel. Ett bindemedel är speciellt framtaget för sprutapplicering och ett annat för applicering med pensel eller rulle. De är framtagna speciellt för att enkelt ge en proffsig finish. UV filter kombinerat med den kemiska härdningen ger längsta möjliga hållbarhet.

* Står emot kemikalier som diesel, bensin, olja samt mildare syror och alkaliska produkter.

Endast för yrkesmässigt bruk.

PRODUKTINFORMATION

| | |
|------------------------------|---|
| Kulör | Brett sortiment av kulörer (över 200 RAL nyanser samt klassiska Perfection nyanser). Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com . |
| Glans | Högblank |
| Densitet | Från 1.04 till 1.22 beroende på kulör. |
| Volymtorrhalt | 54% Enl. förpackningen (beroende på kulör) |
| Blandningsförhållande | 2:1 (volym) enl. förpackningen |
| Omräknare/Härdare | Perfection Pro Curing Solution |
| Normal lagringstid | 2 år |
| VOC | Mellan 421 och 483g/l (blandad med härdare) |
| Burkstorlek | US Gallon |

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

| | Torktider | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 15°C (59°F) | 23°C (73°F) | 35°C (95°F) |
| Genomtorr | 36 timmar | 19 timmar | 17 timmar |
| Dammtorr | 17 timmar | 11 timmar | 7 timmar |
| Brukstid | 5 timmar | 4 timmar | 3 timmar |

Notera: Vid applicering med pensel eller rulle se följande torktider som en vägledning vid 23°C: Dammtorr 30 tim och genomhärd efter 42 tim. Detta ska endast ses som en vägledning eftersom tiden varierar beroende på appliceringsförhållanden tex temperatur, luftfuktighet, förtunning mm.

| Övermålad med | Övermålning | | | | | |
|----------------|------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | Substratets temperatur | | | | | |
| | 15°C (59°F) | | 23°C (73°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Perfection Pro | 14 timmar | 3 dagar | 6 timmar | 2 dagar | 4 timmar | 1 dagar |

Notera: Dessa siffror är endast en indikation.

Vid sprutapplicering kan nästa skikt påföras när det första är dammtorr.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE MÅLAD YTA:

I Bra Skick: Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 320-400 papper.

I Dåligt Skick: Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.

GRUNDMÅLNING: Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.

BART TRÄ: Grundmåla med Interprotect eller Interprime 820.

STÅL: Grundmåla med Interprotect eller Interprime 820.

ALUMINIUM: Grunda med Interprotect.

GELCOAT: Rengör med Degreaser (ITA080), skölj med vatten och låt torka. Sveplästra eller slipa med 180-220 papper. Använd sedan 600 Wipe Down Solvent (ITA075). Grundmålning behövs ej.

GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT: Gammal åldrad gelcoat är ofta porös och risken för lösningsmedelsinneslutning är större än på en ny gelcoat. Instängda lösningsmedel kan ge blåsor i lackfilmen. För att minimera risken för blåsor i lackfilmen rekommenderar vi att man applicerar 3 skikt med Gelshield 200 för att försegla gelcoaten. Gelshield 200 måste övermålas med Perfection Grundfärg innan man påför lackfärgen.

ALLA MATERIAL: Använd Perfection Grundfärg.

Metod

Slipa grundfärgen jämn med 320-400 papper, vått eller torrt. våtslip kan användas (400) men är något mer aggressivt. Avlägsna damm med en klubbduk. Applicera 2-3 skikt.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

Perfection Pro

Lackfärg

Högkvalitativ blank polyuretanlack



| | |
|---|--|
| Tips | <p>Blanda: Rör om i bas respektive härdare före de blandas ihop. Tillsätt härdare till basen, rör om noga och låt stå i 20 minuter så att bubblorna försvinner.</p> <p>Förtunning:</p> <p>Sprutning: 10-25°C: International Thinner YTA910 25-35°C: Blanda International Thinner YTA910 med upp till 25% YTA100</p> <p>Pensel/Rulle: YTA100</p> <p>Förtunna:</p> <p>Sprutning: Mängd förtunning som behövs för att uppnå en viskositet på 14-15 sekunder (DIN 4) varierar beroende på kulör. För konventionell sprutning kan detta uppnås genom att tillsätta upp till 33% förtunning.</p> <p>Pensel/Rulle: Förtunna ej mer än 20%. YTA100.</p> <p>Rengöringsmedel: YTA910</p> <p>Ventilation och fuktkontroll: Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. Undvik hög luftfuktighet, över 80% relativ fuktighet.</p> <p>Annat: Bästa målningsstemperatur är 15°C. Vid användning på deck, tillsätt ett halkskyddsmedel. Full hårdhet uppnås efter 14 dagar vid 15°C.</p> <p>Vid applicering med pensel eller rulle behövs normalt ingen slipning mellan skikt 1 och 2, men en lättare slipning med 320-400 papper mellan skikt 2 och 3 förbättrar den slutliga finishen.</p> |
| Viktig information | Används inte förrän bas och härdare blandats noga enligt specificerat blandningsförhållande. Undvik att måla i direkt solsken. Underlaget bör ligga 3°C över dagpunkten och max på 41°C. Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max. 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 30°C. Undvik att lacka sent på eftermiddagen eftersom kondens och dagg kan göra ytan matt innan den härdar. Låt torka i ett väl ventilerat utrymme. |
| Kompatibilitet/Substrat | Använd ej Perfection Pro på rörligt trä. Spricker på kravell- och klinkerbygda båtar. Perfection Pro får ej användas över 1-komponent produkter. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten. |
| Antal skikt | 2-3 skikt |
| Täckförmåga | <p>Blandad färg/Utan förtunning: Den teoretiska sträckförmågan är uträknad för bas blandat med härdare, utan förtunning och med 100% överföringseffektivitet.</p> <p>Pensel/Rulle (Teoretisk) - 20 m²/l (Praktisk) - 18 m²/lt per skikt</p> <p>Spruta (Teoretisk) - 13.3 m²/l per skikt (Praktisk) - 8 m²/lt per skikt</p> <p>Dessa värden är endast en indikation och kan variera beroende på kulör.</p> |
| Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt | 27 mikron torrt med pensel/rulle. 40.5 mikron torrt med spruta |
| Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt | 50 mikron vått med pensel/rulle. 75 mikron vått med spruta |
| Applicerings metoder | Sprutning Pensel, Rulle. Perfection Pro Brush and Roller kan rullas utan efterslätning. |

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

| | |
|---------------------------|---|
| Lagring | <p>ALLMÄNN INFORMATION: Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.</p> <p>TRANSPORTINFORMATION: Perfection Pro bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.</p> |
| Säkerhet | <p>ALLMÄNNT: Innehåller isocyanater som kan vara hälsoskadliga för andningsvägarna. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.</p> <p>DESTRUKTION: Kassera inte burkar och håll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härdas innan den kasseras. Rester utav Perfection Pro kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..</p> |
| VIKTIG INFORMATION | <p><i>Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och</i></p> |

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

Perfection Pro

Lackfärg

Högkvalitativ blank polyuretanlack

utveckling.



Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2015.

Ref:10460 Perfection Pro Utgivningsdatum:2017-07-14