

Schooner Gold

Klarlacke

Fortschrittlicher Hochglanz Klarlack mit UV-Technologie



PRODUKT BESCHREIBUNG

Fortschrittlicher UV-Technologie Hochglanz Klarlack mit traditioneller Bernsteinfarbe, der die natürliche Holzfarbe unterstreicht. Außergewöhnlich tiefer Glanz und Beständigkeit über die gesamte Standzeit.

*Eine optimale Zusammenstellung aus Harzen, UV-Absorbieren und HALS.

*Außergewöhnlich tiefer Glanz und Beständigkeit über die gesamte Standzeit.

*Professionelles Finish mit 4-6 Schichten; Anschliff nach jedem zweiten Anstrich.

* Kann direkt auf öligen Hölzern wie Teak und Iroko verwendet werden.

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YVA500
Glanzgrad:	Hochglanz
Spezifisches Gewicht:	0.9
Volumenfestkörper:	48%
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	408 g/l
VOC (EU Lösemittel)	440.71 g/kg EU Solvent Emissions Directive (Council Directive 1999/13/EC)
Gebindegröße:	750 ml, 2.5 l

TROCKNUNGS-ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

	Trocknung							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Staubtrocken	4 Std.		3 Std.		2 Std.		1 Std.	
Ausgehärtet nach	12 Std.		9 Std.		6 Std.		3 Std.	

	Überarbeitung							
	Untergrundtemperatur							
Überarbeitung mit	10°C (50°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Compass	16 Std.	1 Monate	14 Std.	1 Monate	12 Std.	1 Monate	8 Std.	1 Monate
Goldspar	16 Std.	1 Monate	14 Std.	1 Monate	12 Std.	1 Monate	8 Std.	1 Monate
Goldspar Satin	16 Std.	1 Monate	14 Std.	1 Monate	12 Std.	1 Monate	8 Std.	1 Monate
Original	16 Std.	1 Monate	14 Std.	1 Monate	12 Std.	1 Monate	8 Std.	1 Monate
Schooner	16 Std.	1 Monate	14 Std.	1 Monate	12 Std.	1 Monate	8 Std.	1 Monate
Schooner Gold	16 Std.	1 Monate	14 Std.	1 Monate	12 Std.	1 Monate	8 Std.	1 Monate

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung

BEREITS MIT KLARLACK BESCHICHTETES HOLZ

Bei gutem Zustand Mit Verdünnung reinigen. Schleifen mit 280-320er Schleifpapier. Entfernen Sie Schleifstaub mit Verdünnung.

Bei schlechtem Zustand Entfernen Sie alle Farbschichten.

Applizieren Sie 2-6 Schichten für ein schönes Ergebnis. Nach jeder 2.Schicht mit 320-400er Schleifpapier schleifen.* Entfernen Sie Schleifstaub mit einem Staubentferntuch.

ROHES HOLZ Schleifen mit 80-180er Schleifpapier und dann mit 280er Schleifpapier. Die Oberfläche durch bürsten, saugen oder abwischen reinigen. Wenn die Fläche mit Lösemitteln abgerieben wurde, diese vor der Beschichtung mit Klarlack vollständig verdunsten lassen.

ÖLIGE HÖLZER, z. B. Teak Vor der Verarbeitung von Schooner Gold gründlich entfetten (wir empfehlen Verdünnung Nr.1). Bitte stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor der ersten Schicht vollständig abgetrocknet ist. Grundieren Sie, wenn erforderlich mit Clear Wood Sealer Fast Dry.

Pinself/Rolle Wenn Clear Wood Sealer Fast Dry nicht verwendet wurde, eine verdünnte Schicht mit 50% Verdünnung Nr.1 auftragen. Die zweite Schicht mit 25% Verdünnung Nr.1 verdünnen. Zwischenanstriche können umgebungsbedingt bis zu 15% verdünnt werden. Weitere 4-6 Schichten (Pinself)/ 5-8 Schichten (Rolle) für ein schönes Ergebnis auftragen. Nach jeder 2.Schicht mit 320-400er Schleifpapier schleifen.* Entfernen Sie Schleifstaub mit einem Staubentferntuch.

*Ein optimales Finish erhalten Sie, wenn nach jeder Schicht geschliffen wird.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2015.

Schooner Gold

Klarlacke

Fortschrittlicher Hochglanz Klarlack mit UV-Technologie



Methode	Geben Sie die voraussichtlich benötigte Menge in einen separaten Behälter. Vermeiden Sie eine Verarbeitung direkt aus der Dose. Vor der Verarbeitung durch ein Farbsieb geben, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigungen enthalten sind. Nicht zu dick streichen.
Hinweise	<p>Mischen Vor Gebrauch gut aufrühren.</p> <p>Verdünnung Pinsel - YTA800 Verdünnung Nr.1. Spray - YTA085 Verdünnung Nr. 3.</p> <p>Verdünnen Zuerst 50% verdünnen. Die zweite Schicht mit 25% Verdünnung Nr.1 verdünnen. Zwischenanstriche können umgebungsbedingt bis zu 15% verdünnt werden.</p> <p>Reiniger Verdünnung Nr.1 (YTA800).</p> <p>Konventionelles Spritzen (Nur professionelle Spritzapplikation) Druckkessel: 1-2 Bar 14,5-29 Psi (Pistolendruck), 8-10 Psi (Luftdruck) Düse: 1,2-1,4 mm. 25-30% mit Verdünnung Nr.3 verdünnen..</p> <p>Pinsel Verwenden Sie stets einen sauberen Pinsel, der ausschließlich für Klarlacke eingesetzt werden sollte. Vor Gebrauch Pinsel reinigen.</p> <p>Rolle Bei Rollenverarbeitung sollten Schaumstoffrollen verwendet werden und die Oberfläche mit einem Naturborstenpinsel oder Pad verschleift werden um Blasen zu verhindern.</p> <p>Zusätzliche Informationen Die angegebenen Spritzdrücke sind Empfehlungen. Der Verarbeiter hat die Möglichkeit die Einstellungen frei zu wählen, um bei individueller Technik und jeweiliger Wettersituation das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.</p> <p>Schooner Gold sollte bis zur spezifizierten Schichtdicke aufgetragen werden; Rolle oder Pinsel tragen unterschiedlich stark auf.</p>
Einige wichtige Punkte	<p>Lassen Sie unbeschichtetes Holz niemals über einen längeren Zeit stehen, denn es wird Feuchtigkeit absorbieren. Vermeiden Sie die Verarbeitung von Schooner Gold direkt aus dem Originalgebinde, da dies zu vorzeitiger Alterung und Verschmutzung des Produktes führen kann. Die Missachtung von Trockenzeiten kann zu unzureichender Härtung/Trocknung, Schrumpfung und mangelhafter Anhaftung führen. Vermeiden Sie die Verarbeitung von Farbe in direkter Sonneneinstrahlung. Nur im Überwasserbereich verwenden. Nur die empfohlenen Verdünnungen verwenden. Für den Außenbereich.</p> <p>Wenn die maximalen Überarbeitungsintervalle überschritten wurden, Schleifen mit 280-320er Körnung. Produkttemperatur: Minimal: 10°C Maximal: 29°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 10°C und maximal 35°C betragen. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 10°C und maximal 29°C betragen.</p>
Kompatibilität/Untergründe	Kann auf alle öligen Hölzer, wie z.B. Teak und Iroko, verdünnt direkt aufgetragen werden. Verwenden Sie keine 2-Komponenten Klarlacke auf 1-Komponenten Klarlacken.
Anzahl Schichten	Bereits lackiertes Holz: 2-4 unverdünnte Schichten (4-6 Schichten wenn verdünnt). Rohes Holz: Grundieren mit 2 verdünnten Anstrichen. Gefolgt von 4 unverdünnten oder 4 - 6 verdünnten Anstrichen.
Ergiebigkeit	(Theoretisch) - 14.3 m ² /l mit dem Pinsel (Praktisch) - 12.9 m ² /l mit dem Pinsel
Empfohlene TSD pro Schicht	35 µm (trocken)
Empfohlene NSD pro Schicht	70 µm (nass)
Applikationsmethode	Pinsel, Rolle, Konventionelles Spritzen (Nur professionelle Spritzapplikation).

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	<p>ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Schooner Gold zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen.</p> <p>TRANSPORT: Während Transport und Lagerung muss sich das Produkt in sicher verschlossenen Behältern befinden.</p>
Sicherheit	<p>ALLGEMEINE INFORMATION: Tragen Sie stets Schutzhandschuhe, Schutzbrille und den ganzen Körper bedeckende Kleidung. Anwender sollten ein DIN-Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt bereit halten und dass die Hinweise zum Gesundheits- und Arbeitsschutz eingehalten werden. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline.</p> <p>ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen.</p>
WICHTIGER HINWEIS	<p><i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.</i></p>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: www.yachtpaint.com.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2015.