

Schooner

Klar lakker

Premium højblank klarlak med UV-filer



PRODUKTBEKRIVELSE

Schooner er en traditionel olielak baseret på kinesisk træolie. Ideel på de fleste træsorter også teak og iroko. Den indeholder UV-filtre, der beskytter mod solens skadelige stråler, og har en meget lang levetid.

- * Let at påføre.
- * Dyb og høj glans.
- * Varm gyldengul farve.
- * Meget godt UV-filer.
- * For ind- og udvendig brug.

Schooner er vandresistent, er let at arbejde med og har suveræne selvudjævrende egenskaber.

PRODUKTINFORMATION

Kulør	YVA086
Finish	Højblank
Densitet	0.89
Tørstofindhold	49%
Normal lagringstid	2 år
VOC	386 g/lt
Emballage størrelse	375 ml, 750 ml, 2.5 lt

TØRRE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørretider							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Støvtør	3 timer		2.5 timer		2 timer		1 timer	
	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
Overmalet med	10°C (50°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Schooner	16 timer	1 mdr.	14 timer	1 mdr.	12 timer	1 mdr.	8 timer	1 mdr.

BRUGSANVISNING

Forbehandling	TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER I God Stand: Rengør med Super Cleaner. Matslib med korn 280-320 papir. Fjern alt slibestøv med en klæbeklud/tag-rag. I Dårlig Stand: Fjern al gammel maling. RÅT TRÆ: Slib med korn 80-180 fulgt af korn 280. Rengør overfladen med en børste, en klæbeklud/tag-rag eller en støvsuger. Rengøres overfladen med fortynder, så sørg for at alle opløsningsmidler er fordampede før arbejdet starter.
Metode	Hæld den mængde op du regner med at bruge i en separat beholder. Undgå påføring direkte fra dåsen. Filtrér lakken gennem et malingsfilter, for at sikre at lakken er fri for forurening. TIDLIGERE LAKERET TRÆ: Påfør 2-4 lag, til den ønskede finish er opnået. Slib mellem lagene med korn 320-400 slibepapir. Fjern alt støv med en klud. RÅT TRÆ: Fortynd de første lag 10% med fortynder Nr. 1. Påfør yderligere 4-6 lag til den ønskede finish er opnået. Slib mellem lagene med korn 320-400 slibepapir. Fjern alt støv med en klud. Påfør ikke for hurtigt.
Tips	Blanding Omrør omhyggeligt før brug. Fortynder Pensel - YTA800 Fortynder Nr. 1. Sprøjtning - Thinner No. 1 eller Thinner 910. Ventilation og fugtighedskontrol Påføres under tørre forhold med god ventilation. Undgå påføring under fugtige forhold. Koldt vejr forlænger tørretiden, og fugtighed påvirker/ødelægger glansen. Højtryksprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryk: 170 bar. Dysestørrelse: 0.33-0.41 mm. Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle) Tryktanks sprøjte/Pressure Pot: Tryk: 3.44-4.47 bar/50-65 psi (pistoltryk); 8-10 psi (Trykbeholder). Mundstykke/dyse: 0.89-1.4 mm. Hævert-fødet: Tryk: 3.44-4.47 bar/50-65 psi (pistoltryk). Mundstykke/dyse: 0.89-1.4 mm. Pensel Brug altid en ren pensel, som kun er brugt til lakarbejde. Rengør penslerne før brug. Rulle Ved påføring med rulle, og efterstryg/udglat med en pensel med splittede naturhår. Andet Opgivne sprøjtetryk er kun anbefalede. Den som påfører lakken bør bruger de indstillinger der giver det bedste resultat for den individuelle teknik der anvendes, og de rådende forhold hvorunder der påføres. For at forbedre finishen og fylde porrene i det rå træ, kan man med fordel påføre Interstain som beskrevet på etiketten, og lade den tørre natten over. For at undgå at der dannes skind på lakken, kan man hælde en teske (5 ml) fortynder Nr. 1 ud på overfladen lige før

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2024.

Schooner

Klar lakker

Premium højblank klarlak med UV-filer



man sætter låget på dåsen.

Vigtig information

Lad aldrig råt træ stå ubehandlet over længere tid, da det vil optage fugtighed. Undgå brug af Schooner direkte fra dåsen, da dette kan forårsage at lakken ældes hurtigt og faren for forurening er stor. Hvis man ikke følger anbefalede tørretider kan det medføre at malingen rynker, at den tørrer dårligt (ufuldstændigt) og man kan få dårlig vedhæftning. Undgå at male i direkte sollys. Bruges kun over vandlinien. Brug kun de anbefalede fortyndere. Hvis man overskrider maks. overmalingstid, slib med korn 280-320 papir. Fremstillet til udendørs brug. Produktets temperatur bør være min. 10°C og maks. 29°C. Lufttemperaturen bør mindst være 10°C/50°F og maks. 35°C/95°F. Underlagets temperatur skal være min. 10°C og maks. 29°C.

Kompatibilitet/Underlag

Grund råt træ med Schooner fortyndet 10% med fortynder Nr. 1. Fortynd det første lag ved påføring på fede træsorter som teak og iroko. Påfør ikke 2-komponente lakker oven på Schooner.

Antal lag

Tidligere Lakerede Overflader: 4 lag.
Råt træ: fortynd første lag 10%. Påfør derefter 4-6 lag.

Rækkeevne

(Praktisk) - 14 m²/lt med pensel, 12 m²/lt med sprøjte.

Anbefalet tørfilmstykkelser pr. lag

30 micron tør .

Anbefalet vådfilmstykkelser pr. lag

61 micron våd .

Påføringsmetoder

Pensel, Rulle, Konventionel sprøjte (Bør kun sprøjtes af professionelle).

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHEDSINFORMATION

Lagring

GENEREL INFORMATION

Kontakt med luft og ekstremt høje temperaturer bør undgås. For at opnå længst mulig lagringstid for Schooner skal dåsen være lukket tæt og opbevares ved temperaturer mellem 5-35°C, og ikke i direkte sollys.

TRANSPORTINFORMATION

Schooner bør transporteres og lagres i sikre og lukkede containere.

Sikkerhed

GENERELT

Læs Helse og Sikkerheds teksten på etiketten. Oplysningerne kan også fås hos Teknisk Båd råd.

AFFALDSHÅNDTERING

Smid ikke dåsen i naturen og hæld ikke rester i vasken hjemme. Brug anviste miljøstationer. Det er bedst at lade malingen hærde før dåsen kasseres. Rester af Schooner må ikke kasseres med husholdningsaffaldet eller lign. uden tilladelse. Deponering af kemisk affald må kun ske på en af kommunen anvist miljøstation.

PRODUKTANSVAR

Informationen i dette blad er ikke forventet at være fuldstændig. Enhver person der bruger produkterne uden først at have henvendt sig skriftligt om brugen af produktet, og om det er passende til det forestående arbejde, bruger produktet på egen risiko, og vi påtager os ikke noget ansvar for resultatet eller evt. skader årsaget af produktet (andet end dødsfald eller personskader opstået ved forsømmelighed). Informationen i dette blad opdateres kontinuerligt baseret på den senest tilgængelige information fra vores erfaringer, tests og udvikling.

Yderligere information kan erhverves hos vores forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemærker nævnt i denne publikation er ejet af eller i licens til AkzoNobel koncernen. © AkzoNobel 2024.