

Schooner

Vernissen

Hoogwaardige hoogglans vernis met UV bescherming.



PRODUCTBESCHRIJVING

Schooner is een traditionele glanzende jachtvernis op tung-oil basis voor klassieke boten. Geschikt voor gebruik op alle houtsoorten inclusief oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko. Het bevat UV filters die de schadelijke zonnestralen ufilteren, het product heeft daardoor een aanzienlijke duurzaamheid.

- * Makkelijk te verwerken
- * Diepe, rijke glans
- * Warme gouden kleur
- * Excellente UV bescherming
- * Voor binnen en buiten gebruik

Schooner heeft een grote waterbestendigheid, fluweelachtige verwerking en zelfegaliserende eigenschappen.

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YVA086
Eindlaag:	Hoogglans
Specifieke dichtheid:	0.89
Volume % vaste stof:	49%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	386 g/ltr.
Verpakkingsgrootten:	375 ml, 750 ml, 2.5 ltr.

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

	Droging							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Kleefvrij	3 uur		2.5 uur		2 uur		1 uur	

	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Overschilderen met	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Schooner	16 uur	1 Maand(en)	14 uur	1 Maand(en)	12 uur	1 Maand(en)	8 uur	1 Maand(en)

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:

REEDS GEVERNIST HOUT

In goede staat: Reinig met Super Cleaner. Glad schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320. Verwijder schuurstof met een kleefdoek.

In slechte staat: Verwijder alle oude lagen.

KAAL HOUT: Glad schuren met schuurpapier korrelgrote P80-P180 gevolgd door grofte P280. Reinig het oppervlak door borstelen, afstoffen of afvegen. Na het afnemen met verdunning, het oppervlak volledig laten opdrogen alvorens de eerste laag vernis aan te brengen

Methode:

Giet de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben in een ander blik. Niet direct uit het blik verwerken. Gebruik een verzeef om er zeker van te zijn dat eventuele vervuiling wordt verwijderd.

REEDS GEVERNIST HOUT: Breng 2-4 volle lagen aan, totdat de gewenste eindafwerking is bereikt. Schuur tussen de lagen met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder stof met een kleefdoek.

KAAL HOUT: Breng de eerste laag, verdund met 10% Verdunning No. 1 aan. Breng nog 4-6 volle lagen aan, totdat de gewenste eindafwerking is bereikt. Schuur tussen de lagen met schuurpapier in de grofte P320-P400. Verwijder stof met een kleefdoek. Niet te dik aanbrengen.

Tips:

Mengen Voor gebruik goed doorroeren.

Verdunning Kwast - YTA800 Thinner No. 1. Spuit - Thinner No. 1 of Thinner 910.

Ventilatie en vochtcontrole Aanbrengen in een droge, goed geventileerde ruimte. Voorkom vochtige omstandigheden. Koud weer vertraagt de droging en vocht kan de glans bederven.

Airless Spray (Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs) Druk: 170 bar/2500 psi. Tip: 0.33-0.41 mm/13-16 thou.

Conventionele Spuit (**Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs**) Drukvat: Druk: 3.44-4.47 bar/50-65 psi (pistooldruk); 8-10 psi (vatdruk). Tip: 0.89-1.4 mm/35-50 thou. Sifon Cup: Druk: 3.44-4.47 bar/50-65 psi - pistooldruk. Tip: 0.89-1.4 mm/35-50 thou.

Kwast Gebruik altijd een schone kwast die u alleen voor het vernissen gebruikt. Kwasten schoonmaken voor gebruik.

Verfroller Aanbrengen met een roller, gebruik een kortmohair radiatorroller, gevolgd door nastrijken met een schone

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.international-yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2024.

Schooner Vernissen

Hoogwaardige hoogglans vernis met UV bescherming.



natuurharen kwast.

Anders Spuitdruk gegevens zijn uitsluitend aanbevelingen. De schilder kan van iedere gewenste instelling gebruik maken dat het beste past bij zijn spuittechniek en de weersomstandigheden ter plaatse. Om de houtstructuur goed tot zijn recht te laten komen en de nerf te vullen, moet Interstain volgens de instructies op het label aangebracht worden en overnacht te drogen. Giet om velvorming te voorkomen een volle theelepel (5ml) Verdunning No. 1 op het oppervlak en sluit het blik.

Enkele belangrijke punten:

Laat kaal hout nooit lang overstaan, het zal vocht opnemen. Verwerk Schooner nooit rechtstreeks uit het blik, het zal voortijdige veroudering en vervuiling in het blik tot gevolg hebben. Het niet zorgvuldig opvolgen van de juiste droogtijden heeft slechte droging, hechtingsverlies of de vernis kan gaan rimpelen tot gevolg. Schilder niet in direct zonlicht. Uitsluitend voor gebruik boven de waterlijn. Uitsluitend de aanbevolen verdunningen gebruiken. Als de maximale overschildertijd is overschreden, schuren met schuurpapier in de grofte P280-P320. Geformuleerd voor buiten gebruik (exterieur).

Producttemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 29°C te zijn.

Omgevingstemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 35°C te zijn.

Oppervlaktetemperatuur dient minimaal 10°C en maximaal 29°C te zijn.

Toepasbaarheid / Oppervlakken:

Primer kaal hout met Schooner 10% verdunt met Verdunning No. 1. Kan direct gebruikt worden over oliehoudende houtsoorten zoals Teak en Iroko, de eerste laag moet wel verdunt zijn. Breng over Schooner geen 2-comp. vernissen aan.

Aantal lagen:

Reeds gevermist hout: 4 lagen.

Kaal Hout: Verdun de eerste laag 10%, gevolgd door 4-6 lagen.

Rendement:

(Practisch) - 14 m²/L met kwast, 12 m²/ltr met spuit.

Aanbevolen DLD per laag

30 micron droog .

Aanbevolen NLD per laag

61 micron nat .

Applicatie Methode:

Kwast, Verfroller, Conventionele Spuit (Spuitapplicatie - alleen voor professionele applicateurs).

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag

ALGEMENE INFORMATIE:

Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Schooner te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!

TRANSPORT:

Schooner dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.

Veiligheid

ALGEMEEN:

Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn.

VERWIJDERING:

Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden.

Overtollige Schooner mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. Op dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.international-yachtpaint.com of uw lokale vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2024.