

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Toplac Plus είναι ένα υψηλής στιλπνότητας θαλασσινό γυαλιστερό χρώμα για όλα τα υποστρώματα πάνω από την ίσαλο γραμμή. Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό. Περιέχει φίλτρα UV για να εμποδίζει τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου για αξιοπρόσεκτη διάρκεια.

* Σειρά φωτεινών χρωμάτων

* Η μοναδική χημική δομή του επιτρέπει στο Toplac Plus να ξεπερνά τα παραδοσιακά τελειώματα, δίνοντας μια στιλπνότητα υψηλού καθορισμού μακράς διάρκειας.

* Άριστα χαρακτηριστικά ροής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

| | |
|---|--|
| Χρώμα | YLK000-Snow White, YLK027-Cream, YLK101-Yellow, YLK151-Platinum, YLK184-Mediterranean White, YLK187-Ivory, YLK192-Off-White, YLK299-Rochelle Red, YLK541-Donegal Green, YLK684-Atlantic Grey, YLK936-Lauderdale Blue, YLK991-Mauritius Blue, YLK993-Oxford Blue, YLK999-Jet Black, YLK194-Oyster White, YLK198-Matterhorn White, YLK265-Rescue Orange, YLK292-Bounty, YLK501-Rustic Red, YLK504-Fire Red, YLK830-Sapphire Blue, YLK905-White 905, YLK990-Flag Blue |
| Τελειώμα | Υψηλή στιλπνότητα |
| Συγκεκριμένη Βαρύτητα | 1.1 |
| Ογκοι στερεών | 51% |
| Τυπικός Χρόνος Διάρκειας προϊόντος | 2 χρόνια |
| VOC (Όπως παρέχεται) | 404 g/lt |
| VOC (Διαλυτικό ΕΕ) | 367 g/kg Οδηγία της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) (Οδηγία του Συμβουλίου 1999/13/ΕΚ) |
| Διαστάσεις Μονάδας | 250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1 Lt, 2.5 Lt, 4 Lt Δεν διατίθενται όλα τα χρώματα ή μεγέθη συσκευασιών σε όλες τις χώρες |

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ/ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

| | Στέγνωμα | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| | 5°C (41°F) | 15°C (59°F) | 25°C (77°F) | 35°C (95°F) | | | | |
| Στεγνό στην αφή | 6 ώρες | 3 ώρες | 2 ώρες | 1 ώρα | | | | |
| | Επικάλυψη | | | | | | | |
| | Θερμοκρασία Υποστρώματος | | | | | | | |
| Επικαλυμμένο από | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 25°C (77°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο | Ελάχιστο | Μέγιστο |
| Toplac Plus | 24 ώρες | 4 μέρες | 16 ώρες | 3 μέρες | 8 ώρες | 2 μέρες | 6 ώρες | 24 ώρες |

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ:

Σε Καλή Κατάσταση: Πλύντε με ένα κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλύντε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο 280-320.

Σε Υποβαθμισμένη Κατάσταση: Αφαιρέστε όλες τις προηγούμενες επιστρώσεις και ασαρώστε το υπόστρωμα.

ΑΣΤΑΡΩΜΑ: Η προετοιμασία του υποστρώματος περιγράφεται ξεχωριστά στο Φύλλο Δεδομένων για αστάρια. (One UP).

ΓΥΜΝΟ ΞΥΛΟ: Γυαλοκαθαρίστε να γίνει λείο με γυαλόχαρτο 80-180. Αφαιρέστε τη σκόνη από το τρίψιμο περνώντας με πινέλο, ξεσκονίζοντας και περνώντας με ένα πανί. Αν περάσατε με πανί μουσκεμένο με διαλυτικό, αφήστε να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε το αστάρι.

ΧΑΛΥΒΑΣ: Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή Super Cleaner. Καθαρίστε με φύσημα μέχρι το επίπεδο Sa 2½ - σχεδόν λευκή μεταλλική επιφάνεια. Εάν ο καθαρισμός με φύσημα δεν είναι εφικτός, τρίψτε τη μεταλλική επιφάνεια με δίσκους λείανσης νο. 24-36 μέχρι να προκύψει μια ομοιόμορφη, καθαρή και γυαλιστερή μεταλλική επιφάνεια με σχήματα 50-75 μίσηση. Χρησιμοποιείστε λειαντήρα γωνιών σε μικρές περιοχές. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Πετάστε με αστάρι One UP το συντομότερο δυνατό (εντός 8 ωρών).

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Αφαιρέστε το γράσο με διαλύτη ή Super Cleaner. Τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο 60-120 βαθμών (κατάλληλο για αλουμίνιο). Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει. Πετάστε με αστάρι One UP το συντομότερο δυνατό (εντός 8 ωρών).

GRP: Αφαιρέστε τη γλίτσα με διαλυτικό ή Super Cleaner. Τρίψτε καλά με ένα γυαλόχαρτο 180-220 βαθμών. Καθαρίστε σχολαστικά και αφήστε να στεγνώσει.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ/ΞΕΘΩΡΙΑΣΜΕΝΕΣ: Λόγω του υψηλού πορώδους, είναι αυξημένος ο

κίνδυνος εγκλωβισμού διαλύτη/υγρασίας, με πιθανό αποτέλεσμα τον σχηματισμό φουσκάλων. Για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, συνιστώνται 3 στρώσεις Interprotect για σφράγιση της επένδυσης ζελατινής. Το Interprotect πρέπει να επικαλυφθεί με Perfection Undercoat πριν από την εφαρμογή της τελικής επίστρωσης.

ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ: Πριν την εφαρμογή του Toplac Plus, περάστε την επιφάνεια με το κατάλληλο αστάρι.

Μέθοδος

Γυαλοκαθαρίστε το υπόστρωμα να γίνει λείο με γυαλόχαρτο 320-400 βρεγμένο ή στεγνό. Αφαιρέστε τη σκόνη με μια σκούπα σκόνης. Εφαρμόστε 2-3 επιστρώσεις με Toplac Plus.

Υποδείξεις

Ανάμιξη: Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση.

Διαλύτης: Thinner No 100. βούρτσα/ρολό

Αραίωμα: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωτικό 0-10%, για ευκολότερη εφαρμογή. Η πιο λεπτή ποσότητα μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Σε θερμοκρασία άνω των 25C πρέπει να προστεθεί ένα επιπλέον 5% Thinner No. 100.

Καθαριστής: Thinner No 1 ή Thinner No 100.

Έλεγχος Ξαερισμού και Υγρασίας: Εφαρμόστε σε ξηρές συνθήκες, με καλό αερισμό.

Μερικά Σημαντικά Σημεία

Το Toplac Plus μπορεί να αποχρωματίσει εάν χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες πάνω από 80°C. Ακατάλληλο για μόνιμα βυθισμένες επιφάνειες. Μη χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C και μέγιστη 35°C.

Η θερμοκρασία του υποστρώματος πρέπει να είναι ελάχιστη 5°C/41°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι ελάχιστη 15°C/59°F και μέγιστη 35°C/95°F.

Αποφύγετε να εφαρμόσετε αργά το βράδυ, διότι η συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της σπιλπνότητας κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης τη νύχτα.

Συμβατότητα/Υποστρώματα

Χρησιμοποιείται πάνω σε επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες και βαμμένες με πρώτο χέρι ή σε υπάρχοντα χρώματα.

Αριθμός Επιστρώσεων

Εφαρμόστε 2-3 επιστρώσεις.

Μόνο boreí na araititheí 1 paltó gia tin afí -up / episkevís.

Κάλυψη

Θεωρητικά) - 13.33m²/l

(Πρακτικά) - 12 m²/l

Συνιστώμενο DFT ανά στρώση

26-38 μικρο στεγνό

Συνιστώμενο WFT ανά στρώση

50-75 μικρο υγρό

Μέθοδοι εφαρμογής

Βούρτσα, Χρησιμοποιήστε αφρώδη ρολά

Εφαρμόζεται εύκολα με ρολό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αποθήκευση

ΓΕΝΙΚΑ:

Αποφεύγετε έκθεση σε αέρα και ακραίες θερμοκρασίες. Για πλήρη διάρκεια ζωής του Toplac Plus εξασφαλίστε ότι μεταξύ των χρήσεων το δοχείο είναι καλά κλειστό και οι θερμοκρασίες είναι μεταξύ 5°C/41°F και 35°C/95°F. Κρατάτε μακριά από άμεση έκθεση στις ακτίνες του ήλιου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Το Toplac Plus πρέπει να φυλάγεται σε κοντέινερ κλεισμένο με ασφάλεια κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ασφάλεια

ΓΕΝΙΚΑ:

Διαβάστε τα περί ασφαλείας στην ετικέτα για πληροφορίες Υγείας και Ασφαλείας, επίσης διαθέσιμες από τη δική μας Γραμμή Τεχνικής Βοήθειας.

ΔΙΑΘΕΣΗ:

Μην πετάτε δοχεία μπogiάς και μην χύνετε μπogiά στους υδάτινους δρόμους, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους απορρυματων. Είναι καλύτερο να αφήνετε τις μπogiές να ξεραθούν πριν τις πεταξετε.

Τα υπόλοιπα αυτού του προϊόντος δεν μπορούν να απορριφθούν στα αστικά απορρίμματα ή να αδειαστούν χωρίς άδεια. Η απόρριψη των υπολοίπων πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τις αρχές.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το φύλλο δεν μπορούν να θεωρηθούν ως λεπτομερείς. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί το προϊόν χωρίς να ζητήσει προηγουμένως γραπτές διευκρινίσεις για την καταλληλότητα του προϊόντος και τον σκοπό που προορίζεται, το κάνει με δική του ευθύνη και δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τις ενέργειες του προϊόντος ή για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη (άλλη από θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό ως αποτέλεσμα αμέλειας) που προκύπτουν από τέτοια χρήση. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το φύλλο υπόκεινται σε τροποποιήσεις από καιρό εις καιρό υπό το φως της εμπειρίας και της πολιτικής μας για συνεχή ανάπτυξη του προϊόντος.