

Toplac Plus

Lackfärg

Premium Slitstark Blank Lackfärg



PRODUKTBESKRIVNING

Toplac Plus är en båtlack lämplig på de flesta material ovan vattenlinjen. Kan appliceras med rulle utan efterslätning. Den är lättapplicerad och innehåller UV filter för ökad livslängd.

* Flera olika klara kulörer

* Unik kemisk sammansättning för maximal livslängd.

* Utmärkt utflyt

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YLK000-Snow White, YLK027-Cream, YLK101-Yellow, YLK151-Platinum, YLK184-Mediterranean White, YLK187-Ivory, YLK192-Off-vit, YLK299-Rochelle Red, YLK541-Donegal Green, YLK684-Atlantic Grey, YLK936-Lauderdale Blue, YLK991-Mauritius Blue, YLK993-Oxford Blue, YLK999-Jet Black, YLK194-Oyster White, YLK198-Matterhorn White, YLK265-Rescue Orange, YLK292-Bounty, YLK501-Rustic Red, YLK504-Fire Red, YLK830-Sapphire Blue, YLK905-White 905, YLK990-Flag Blue
Glans	Högblank
Densitet	1.1
Volymtorrhalt	51%
Normal lagringstid	2 år
VOC	404 g/L
VOC (EU lösningsmedel)	367 g/kg EU Utsläppsdirektiv för lösningsmedel (Council Directive 1999/13/EC)
Burkstorlek	250 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1 L, 2.5 L, 4 L- förpackning Alla kulörer och förpackningsstorlekar finns inte tillgängliga i alla länder

TORK- OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

	Torktider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Dammtorr	6 timmar		3 timmar		2 timmar		1 timmar	
	Övermålning							
	Substratets temperatur							
Övermålad med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Toplac Plus	24 timmar	4 dagar	16 timmar	3 dagar	8 timmar	2 dagar	6 timmar	24 timmar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE MÅLAD YTA:

I Bra Skick: Tvätta med lämpligt avfettningsmedel, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper.

I Dåligt Skick: Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.

GRUNDMÅLNING: Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen. (One UP).

BART TRÅ: Slipa ytan jämn med 80-180 papper. Avlägsna slipdammet med borste eller avtorkning. Vid avtorkning med lösningsmedel måste ytan torka helt innan det första skiktet appliceras.

STÅL: Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Sandblästra till Sa 2½ - till nära vit metall. Om blåstring inte är möjligt, slipa med 24-36 korn till en ren, ljus metall med en profil på 50-75 µm. Använd vinkelslip på mindre ytor. Rengör noga och låt torka. Grunda med One UP så snart som möjligt (inom 8 h).

ALUMINIUM: Avfetta med förtunning eller Super Cleaner. Slipa noga med 60-120 papper (kompatibelt med aluminium). Rengör noga och låt torka. Grunda med One UP så snart som möjligt (inom 8 h).

GELCOAT: Avfetta med lösningsmedel eller SUPER CLEANER. Slipa noga med 180-220 papper. Rengör noga och låt torka.

GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT: På grund av ökad porighet ökas risken för lösningsmedels-/fuktinneslutning, vilket kan leda till blåsbildning. För att minska risken för blåsor rekommenderas 3 skikt Gelshield 200 för att täta gelcoaten. Gelshield 200 måste övermålas med One UP Grundfärg innan man applicerar lackfärgen.

ALLA MATERIAL: Grundmåla ytan med lämplig grundfärg under Toplac Plus.

Metod

Slipa grundfärgen jämn med 320-400 papper, vått eller torrt. Avlägsna damm med trasa. Påför 2-3 skikt.

Tips

Blanda: Rör om väl före användning.

Förtunning: Thinner No 100. Pensel/Rulle

Förtunna: <10% förtunning kan behöva tillsättas för att underlätta appliceringen. Mängden förtunning kan behöva

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2023.

justeras efter appliceringsförhållandena, Vid temperatur över 25°C bör extra 5% Thinner No 100 tillsättas.

Rengöringsmedel: Thinner No 1 eller Thinner No 100.

Ventilation och fuktkontroll: Måla under torra och väl ventilerade förhållanden.

Viktig information

Toplac Plus kan missfärgas i temperaturer över 80°C. Ej lämplig på ytor som konstant ligger under vatten. Används inte under 5°C.

Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.

Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.

Produktens temperatur ska vara min. 15°C och max. 35°C.

Undvik att lacka sent på eftermiddagen eftersom kondens och dagg kan göra ytan matt innan den härdat.

Kompatibilitet/Substrat

För användning på lämplig och korrekt förbehandlad grundfärg eller målningssystem.

Antal skikt

Applicera 2-3 skikt.

För bättring/repairation kan det i vissa fall räcka med 1 skikt.

Täckförmåga

(Teoretisk) - 13.3 m²/l

(Praktisk) - 12 m²/L

Rekommenderad skiktjocklek - torrt per skikt

26-38 µm torrt

Rekommenderad skiktjocklek - vått per skikt

50-75 µm vått

Applicerings metoder

Pensel, Skumrulle

Rulle kan användas utan efterslätning.

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION**Lagring****ALLMÄNNT:**

Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus.

TRANSPORTINFORMATION:

Toplac Plus bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.

Säkerhet**ALLMÄNNT:**

Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd.

DESTRUKTION:

Håll inte ut överbliven lack i vasken. Låt lacken härda innan den slängs.

Rester utav denna produkt får inte kasseras bland husällsopor eller på andra ställen utav tillsänd. Kassering av rester måste ske på av kommunen därvid anvisade platser.

VIKTIG INFORMATION

Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.