Toplac

Pintamaalit

Korkealuokkainen, kulutuksenkestävä kirkas venemaali

TUOTEKUVAUS

Toplac on ensiluokkainen venemaali, joka sopii useimmille materiaaleille vesilinjan yläpuolella. Se on helppo levittää ja sisältää UV-suodattimia käyttöiän pidentämiseksi.
* Useita kirkkaita sävyjä
* Ainutlaatuinen kemiallinen koostumus antaa erinomaisen kiillon ja pitkäikäisyyden
* Erinomaiset levitysominaisuudet

TUOTETIEDOT

Väri	YKA027-Cream, YKA139 - Woodward Green, YKA151 - Platinum, YKA184-Med. White, YKA187-Ivory, YKA241-Norfolk Green, YKA265-Rescue Orange, YKA504-Fire Red, YKA905-White 905, YKA923-Squall Blue, YKB000-Snow White, , YKB914-Oxfordin sininen, YKB993-Danube Blue, YKE938-Atlantic Grey, YKF684-Mauritius Blue, YKB830-Sapphire Blue, YKF991-Bounty, YKJ292-Auringonkeltainen, YKS087-Rochelle Red, YKS101-Lauderdale Blue, YKS299-Donegal Green, YKS936-Bondi Blue, YKT541-Jet Black, YKU898-Rustic Red. Katso lisätiedot värikartasta.
Kiilto	Korkeakiiltoinen
Tiheys	1.1
Kuiva-ainepitoisuus	51%
Normaali säilytysaika	2 vuotta
VOC	404 g/l
VOC (EU Solvent)	367.3 g/kg EU:n liuotinpäästödirektiivi (Neuvoston direktiivi 1999/13/EY)
Purkin koko	375 ml, 750 ml, 2,5 l Huom: Osa värisävyistä löytyy ainoastaan tietyissä pakkauskoissa. Konsultoi International Paintin kanssa.

KUIVUMIS-/PÄÄLLEMAALAUSAJAT

	Kuivuminen			
	5°C (41°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	35°C (95°F)
Pölykuiva	6 tuntia	3 tuntia	2 tuntia	1 tuntia

	Päällemaalaus Alustan lämpötila							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Päällemaalataan	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.	Min	Maks.
Toplac	24 tuntia	4 päivää	16 tuntia	3 päivää	8 tuntia	2 päivää	6 tuntia	1 päivää

KÄYTTÖOHJE

Esikäsittely	**AIKAISEMMIN MAALATUT PINNAT:** Hyvässä kunnossa: Pese sopivalla rasvanpoistajalla, huuhtele makealla vedellä ja anna kuivua. Hio 280-320 karkealla hiomapaperilla. Huonossa kunnossa: Poista kaikki vanha maali ja pohjamaalaa pinta. **POHJAMAALAUS**:Pinnan esikäsittelyohjeet on annettu primerin tuoteselosteessa. **PALJAS PUU:** Hio kevyesti 80-180 karkeuden paperilla jonka jälkeen 280 karkeuden paperilla. Poista hiontapöly harjaamalla, tai pyyhkimällä. Jos rasvanpoistoon käytetään liuotinta, pinnan on annettava kuivua kokonaan ennen suositeltavien tuotteiden levittämistä. Pohjusta Yacht Primerilla tai Clear Wood Sealer Fast Drylla. **TERÄS**: Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hiekkapuhalla Sa 2½ lähes valkoiseksi metallipinnaksi. Jos hiekkapuhallus ei ole mahdollista, hio metallipinta 24-36 karkealla hiomalaikalla tasaiseksi, puhtaaksi, kirkkaaksi metallipinnaksi 50-75 mikronin teräväkulmaisella kuviolla. Käytä pienemmille pinnoille kulmahiomakonetta. Puhdista huolella ja anna kuivua.Pohjusta Yacht Primerilla. **ALUMIINI**: Poista rasva liuottimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 60-120 kark.(alumiinille soveltuvalle) paperilla. Puhdista huolella ja anna kuivua. Pohjusta Yacht Primerillä mahdollisimman pikaisesti (8 tunnin sisällä). **GELCOAT**: Suorita rasvanpoisto ohentimella tai Super Cleanerilla. Hio huolella käyttäen 180-220 karkeuden paperia. Puhdista huolella ja anna kuivua. Ei vaadi pohjustusta - levitä Pre-Kotea suoraan lasikuidulle. **VANHENTUNUT/SÄÄLLE ALTISTUNUT GELCOAT**: Suuremman huokoisuuden vuoksi liuotin-/kosteussulkeumat lisääntyvät ja aiheuttavat mahdollista rakkuloitumista. Tämän riskin vähentämiseksi suositellaan kolmea kerrosta Interprotectia sulkumaaliksi gelcoatille. Interprotectin päälle on siveltävä Perfection Undercoat -maalia ennen pintamaalin maalaamista. **KAIKKI MATERIAALIT**: Käytä Pre-Kote pohjamaalia.
Menetelmä	Hio pohjamaali tasaiseksi 320-400 karkealla märkä- tai kuivahiomapaperilla. Poista pöly rätillä. Levitä 1-3 kerrosta..

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäämme tai kotisivuiltamme www.yachtpaint.com.

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2018.

Toplac

Pintamaalit

Korkealuokkainen, kulutuksenkestävä kirkas venemaali

Vihjeitä	**Sekoitus** Sekoita hyvin ennen käyttöä. **Ohenne** Ohenne nro 1 (Sivellin/Tela), Ohenne 910 (RUISKULEVITYKSEEN - AINOASTAAN AMMATTIKÄYTTÖÖN.). **Ohennus** <10-prosenttisen nro 1 -ohenteen lisääminen helpottaa siveltimellä tai telalla levittämistä. Ohenteen määrää voi säädellä ilmasto-olosuhteiden mukaan. **Puhdistusaine** Ohenne nro 1. **Ilmanvaihto ja kosteudenvalvonta** Levitä kuivassa, hyvin tuuletetussa tilassa.
Tärkeitä tietoja	Toplac voi värjääntyä, jos sitä käytetään yli 80 °C lämpötiloissa. Ei sovi jatkuvasti vesilinjan alapuolella oleville pinnoille. Älä käytä alle 5 °C lämpötiloissa. Ympäristön lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Tuotteen lämpötilan on oltava vähintään 15 °C ja enintään 35 °C. Alustan lämpötilan on oltava vähintään 5 °C ja enintään 35 °C. Vältä levittämistä myöhään illalla, sillä kosteus ja kaste saattavat himmentää pinnan ennen sen kovettumista.
Yhteensopivuus/Alustat	Sopii oikein esikäsitellyille pohjamaalatuille pinnoille tai olemassa oleville maalijärjestelmille.
Kerrosten määrä	Levitä 2-3 kerrosta. Vain 1 kerros voidaan tarvita touch - up / korjaus.
Peittokyky	(Teoreettinen) - 13.33 m²/l (Käytännössä) - 12 m²/l siveltimellä, 8 m²/l ruiskulla
Suositeltu kuivakalvopaksuus per kerros	38 µm kuiva
Suositeltu märkäkalvopaksuus per kerros	75 µm märkä
Levitysmenetelmät	Tavallinen ruisku, Sivellin, Tela Käytä telalevitykseen telaa ja viimeistele puhtaalla lakkasiveltimellä, jossa jouhiharjat.

KULJETUS-, SÄILYTYS- JA TURVALLISUUSTIEDOT

Säilytys	**YLEISET TIEDOT:** Altistumista ilmalle tai äärimmäisille lämpötiloille on vältettävä. Tämän tuotteen täyden säilymisajan varmistamiseksi purkki on suljettava huolellisesti ja sitä on säilytettävä 5 °C-35 °C lämpötilassa. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa. **KULJETUS:** Toplac on säilytettävä hyvin suljetuissa astioissa kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Turvallisuus	**YLEISTÄ:** Lue terveys- ja turvallisuustiedot etiketistä, saatavana myös Teknisestä tuestamme. **HÄVITTÄMINEN:** Älä hävitä purkkeja tai kaada maalia viemäriin kotona, vaan käytä tarkoitukseen osoitettuja paikkoja. Maalien kannattaa antaa kovettua ennen hävittämistä. Ylijäänyt Toplac ei sovi hävitettäväksi kotitalousjätteen mukana tai muille paikoille ilman lupaa. Jäänteet on toimitettava kunnan osoittamiin paikkoihin.
VASTUUVAPAUSLAUSEKE	*Tässä annetut tiedot eivät ole täydellisiä. Jos tuotteen sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ei ole tehty kirjallista kyselyä, sitä käytetään omalla vastuulla emmekä vastaa lopputuloksesta emmekä tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista (lukuunottamatta kuolemaa tai laiminlyönnistä johtuvaa tapaturmaa tai vahinkoa). Näitä tietoja päivitetään jatkuvasti kokemuksistamme, testeistä ja tuotekehityksestä saatujen uusimpien tietojen pohjalta.*

Kaikki julkaisun tuotemerkit tai lisenssit omistaa AkzoNobel Group-yritykset. © AkzoNobel 2018.