

OPIS PROIZVODA

Svojstvo mikropora omogućuje da Woodskin diše na drvu poput kože. Sićušne rupice omogućuju fleksibilnost ali ne dopuštaju prolaz vode. Woodskin se vrlo lako nanosi, stvarajući vrlo tanki površinski sloj tako da ne dolazi do pucanja.

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | |
|--------------------------|--|
| Boja | YVC316-Natural Teak |
| Završni izgled | Polusjaj |
| Specifična težina | 0.92 |
| Suha tvar | 42.3% |
| Uobičajen vijek trajanja | 2 god |
| VOC | 453 g/L |
| Pakovanje | 750 ml, 2.5 l Sve boje i veličine pakovanja nisu dostupne u svim državama |

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

| | Sušenje | | | | | | | |
|---------------|------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 25°C (77°F) | | 35°C (95°F) | |
| Suho na dodir | 19 h | | 6.4 h | | 4 h | | 1.75 h | |
| Potpuno suh | 24 h | | 18 h | | 16 h | | 3.5 h | |

| | Ponovni premaz | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | Temperatura podloge | | | | | | | |
| Ponovni premaz sa | 5°C (41°F) | | 15°C (59°F) | | 25°C (77°F) | | 35°C (95°F) | |
| | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Woodskin | 24 h | * | 24 h | * | 24 h | * | 24 h | * |

NANOŠENJE I UPOTREBA

| | |
|-----------------------|---|
| Priprema | DRVO PRETHODNO PREMAZANO WOODSKIN-om ILI SIKKENS CETOL MARINE Temeljito operite blagim deterdžentom. Ohrapavite površinu brusnom pločom, temeljito isperite svježom vodom i ostavite da se osuši. PRETHODNO LAKIRANO DRVO Uklonite sve stare premaze. Slijedite upute za golo drvo. NOVO DRVO/ŠPERPLOČA Woodskin je namijenjen za izravno nanošenje na golo drvo bez potrebe za posebnom pripremom. Pjeskarenje nije potrebno prije nanošenja Woodskin-a. Međutim, golo drvo se u estetske svrhe može glatko brusiti brusnim papirom gradacije 80-180, a potom brusnim papirom gradacije 280. Brusnu prašinu uklonite četkanjem i brisanjem. Ako se vrši brisanje razrjeđivačem, pustite da se potpuno osuši prije nanošenja prvog premaza. Ako se nanosi na masno drvo, osigurajte da je površina odgovarajuće pripremljena i odmašćena. Preporuča se razrjeđivač Thinner No. 1. |
| Metoda | Nanošenje (četkom) Woodskin se može nanositi izravno na golo drvo ili se nanosi na samog sebe. Zamiješajte dio koji planirate iskoristiti u zasebnu kanticu. Nanesite četkom najmanje 3 premaza; oštra četka duge dlake preporuča se u tu svrhu. Nije potrebno brušenje između premaza. Dopustite vrijeme sušenja od 24 sata između nanošenja premaza. Razrjeđivanje se ne preporučuje. |
| Savjeti | Miješanje Temeljito protresite prije uporabe. Razrjeđivač Nemojte razrjeđivati. Razrjeđivanje Ne preporuča se. Airless šprica Ne preporuča se. Obična šprica Ne preporuča se. Kist Preporuča se. Valjak Ne preporuča se. Čišćenje Thinner No.1. |
| Važne napomene | Nikad ne ostavljajte golo drvo izloženo kroz duga vremenska razdoblja, jer će upiti vlagu Izbjegavajte koristiti Woodskin izravno iz limenke, jer se na taj način može prijevremeno osušiti i može doći do onečišćenja limenke. Ako se pažljivo ne pridržavate navedenih vremena sušenja, to će uzrokovati neprikladno sušenje, nabiranje te gubitak prijanjanja. Izbjegavajte nanošenje na izravnom sunčevom svjetlu. Koristite samo iznad vodne linije. |

Za dodatne informacije kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike ili posjetite www.yachtpaint.com.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2023.

| | |
|--|--|
| Kompatibilnost/vrsta materijala | Prikladan za uporabu na svim vrstama drva, uključujući i masno drvo kao što je tikovina. |
| Broj slojeva | 3 minimalno |
| Pokrivnost | (Teoretski) - 10 m ² /L po sloju (Praktično) - Ovisno o površini |
| Metode nanošenja | Kist |

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

| | |
|--------------------------|--|
| Skladištenje | OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Woodskin treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Woodskin mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja. |
| Sigurnost | OPĆENITO: Pročitati s naljepnice proizvoda informacije o zdravlju i sigurnosti, također možete kontaktirati našu Službu za korisnike. ODLAGANJE: Ne bacati kantice ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Ostaci proizvoda Woodskin ne smiju se baciti u komunalni otpad ili odlagati bez dozvole. Odlaganje ostataka proizvoda mora biti u skladu sa zakonskom regulativom. |
| VAŽNE INFORMACIJE | <i>Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.</i> |