

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'alternativa agli oli e alle vernici tradizionali, funziona come protezione per il legno. Facile da applicare, produce una finitura microporosa. Non è necessario diluire e neppure carteggiare tra le mani. Woodskin essicca in un sottile film semilucido con buone caratteristiche di dilatazione e livellamento. Woodskin penetra in profondità nel legno, creando una superficie sottile che non creperà e non sfoglierà. Requisiti minimi di manutenzione - semplicemente pulire e riapplicare stagione dopo stagione. Adatto all'uso su tutti i tipi di legno inclusi legni oleosi come il Teak e l'Iroko.

### INFORMAZIONE RIGUARDANTE IL PRODOTTO

<b>Colore</b>	YVC316-Teak Naturale
<b>Finitura</b>	Satinato
<b>Peso Specifico</b>	0.92
<b>Volumi Solidi</b>	41.60%
<b>Vita da scaffale media</b>	2 anno
<b>VOC</b>	447 g/lt
<b>Pezzatura</b>	750 ml, 2.5 lt

### DATI DI ESSICCAZIONE/RICOPERTURA

#### Essiccazione

23°C (73°F)

Fuori polvere	4 ore
Secco in profondità	24 ore

#### Ricopertura Temperatura del supporto

23°C (73°F)

Ricoperto con	23°C (73°F)	
	Min	Max
Woodskin	24 ore	-

### APPLICAZIONE E IMPIEGO

#### Preparazione

##### LEGNO PRECEDENTEMENTE VERNICIATO CON WOODSKIN O SIKKENS CETOL MARINE

Pulire accuratamente con un detergente non aggressivo. Irruvidire la superficie con carta abrasiva, lavare accuratamente con acqua dolce e lasciare asciugare.

##### LEGNO PRECEDENTEMENTE VERNICIATO

Rimuovere tutti i cicli precedenti. Seguire le indicazioni per il legno nudo.

##### LEGNO NUDO/COMPENSATO

Woodskin è stato formulato per l'applicazione diretta su legno nudo, non richiede particolari preparazioni. Non è necessario carteggiare prima di applicare Woodskin. Tuttavia, per un migliore risultato estetico, il legno nudo può essere carteggiato uniformemente con carta di grana 80-180, e poi con carta di grana 280. Rimuovere la polvere dovuta alla carteggiatura attraverso un'accurata strofinatura. Se si utilizza del solvente lasciare asciugare completamente e quindi applicare la prima mano. Se si applica su legni oleosi, assicurarsi che la superficie sia adeguatamente preparata e sgrassata. Si raccomanda il Diluente No.1.

#### Metodo

##### Applicazione (a Pennello)

Woodskin può essere applicato direttamente su legno nudo e su se stesso. Versare in un contenitore separato la quantità che stimate di applicare. Applicare minimo 3 mani a pennello; si consiglia un pennello a pelo lungo. Non è necessario carteggiare tra le mani. L'intervallo di essiccazione tra le mani è di 24 ore. La diluizione non è raccomandata.

#### Suggerimenti

**Miscelazione** Mescolare bene prima dell'uso.

**Diluente** Non diluire.

**Diluizione** Non raccomandato.

**Spruzzo Airless** Non raccomandato.

**Spruzzo Convenzionale** Non raccomandato.

**Pennello** Raccomandato.

**Rullo** Non raccomandato.

**Solvente di Pulizia** Diluente N.1.

#### Punti Importanti

Non lasciare mai il legno nudo esposto per lunghi periodi di tempo in quanto assorbirà umidità. Evitare di usare Woodskin direttamente dalla lattina poiché ciò porta il prodotto ad invecchiare prima e favorisce contaminazioni nella confezione. Il mancato rispetto dei tempi di essiccazione causerà essiccazione impropria, ritiri e perdita di adesione. Evitare di pitturare

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico oppure visitare <http://www.yachtpaint.com>.

Tutti i marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà o in licenza alle aziende del gruppo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

---

	sotto i raggi solari diretti. Utilizzare solo sopra la linea di galleggiamento.
<b>Compatibilità/Substrati</b>	Adatto all'uso su tutti i tipi di legno, inclusi legni oleosi come il teak.
<b>Numero di Mani</b>	3 minimo
<b>Resa</b>	(Teorica) - 10 m <sup>2</sup> /lt (Pratica) - In base alla superficie
<b>Metodi di applicazione</b>	Pennello

#### TRASPORTO, IMMAGAZZINAGGIO ED INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

<b>Immagazzinaggio</b>	<b>INFORMAZIONI GENERALI:</b> Si raccomanda di evitare l'esposizione all'aria ed alle temperature estreme. Per ottimizzare al massimo la durata di Woodskin è bene sincerarsi che, al momento dell'immagazzinamento del prodotto, il contenitore sia ben chiuso e la temperatura sia tra 5°C/41°F e 35°C/95°F. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. <b>TRASPORTO:</b> Woodskin deve essere conservato in contenitori ben sigillati durante il trasporto e l'immagazzinaggio.
<b>Sicurezza</b>	<b>GENERALE:</b> Leggere la sezione dedicata alla sicurezza sull'etichetta per ulteriori informazioni. Informazioni disponibili anche dal nostro Help Line Tecnico. <b>SMALTIMENTO:</b> Non buttare lattine o versare pittura nei corsi d'acqua; utilizzare i contenitori appositi. E' preferibile che le pitture si induriscano prima dello smaltimento. I residui di Woodskin non possono essere smaltiti attraverso i normali canali municipali o smaltiti senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve essere coordinato con le autorità preposte.
<b>NOTE IMPORTANTI</b>	<i>L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.</i>