

PRODUKTBEKRIVELSE

Woodskin er en 1-komponent treolje lakk hybrid. Produktets mikroporer lar treverket puste. Woodskin er en fleksibel lakk, lett å påføre og med god flyt inn i treverket.

PRODUKTINFORMASJON

Farge	YVC316-Naturlig Teak
Finish	Halvblank
Densitet	0.92
Tørrestoffinnhold	42.3%
Normal lagringstid	2 år
VOC	453 g/L
Embalasje størrelse	750 ml, 2.5 lt
	Ikke alle farge og emballasjestørrelser er tilgjengelige i alle land

TØRKE- OG OVERMALINGSTIDER

	Tørketider							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Støvtørr	19 timer		6.4 timer		4 timer		1.75 timer	
Gjennomtørr	24 timer		18 timer		16 timer		3.5 timer	

	Overmaling							
	Underlagets temperatur							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks
Overmalt med								
Woodskin	24 timer	*	24 timer	*	24 timer	*	24 timer	*

BRUKSANVISNING

Forbehandling	<p>TIDLIGERE BEHANDLET MED WOODSKIN ELLER SIKKENS CETOL MARINE Rengjør grundig med et mildt vaskemiddel. Mattslip overflaten, skyll med ferskvann og la tørke.</p> <p>TIDLIGERE LAKKERTE FLATER Fjern all gammel lakk. Følg bruksanvisning for bart tre.</p> <p>BART TRE/KRYSSFINER Woodskin skal brukes på bart tre uten noen spesiell forbehandling. Sliping trengs ikke før påføring av Woodskin. For best mulig resultat og finish kan man slipe med 80 – 180 papir etterfulgt av 280. Fjern slipestøv ved å børste eller tørke av overflaten. Bruker man tynner må den fordampe fra overflaten før arbeidet starter. Ved påføring på fete treslag, som for eksempel Teak, vær sikker på at overflaten er grundig avfettet. Tynner No.1 anbefales.</p>
Metode	<p>Påføring (pensel) Woodskin kan påføres direkte på bart tre, eller overmales med seg selv. Hell opp den mengden du regner med å bruke i en separat beholder. Påfør minst 3 strøk med en langhåret pensel; .. Sliping mellom strøkene er ikke nødvendig. La produktet tørke i 24 timer mellom strøkene. Skal ikke tynnes.</p>
Tips	<p>Blande Rør godt om før bruk.</p> <p>Tynner Skal ikke tynnes.</p> <p>Tynne Ikke anbefalt.</p> <p>Høytrykksprøyte Ikke anbefalt.</p> <p>Konvensjonell Sprøyte Ikke anbefalt.</p> <p>Pensel Anbefalt.</p> <p>Rulle Ikke anbefalt.</p> <p>Rengjøringsmiddel Tynner No.1.</p>
Viktig informasjon	<p>La aldri bart tre stå ubehandlet over lengre tid, da det vil ta opp fuktighet. Unngå bruk av Woodskin direkte fra boksen, da dette kan forårsake at lakken eldes og faren for forurensing er stor. Hvis man ikke følger anbefalte tørketider kan det forårsake rynking, dårlig gjennomtørk og dårlig heft. Unngå å male i direkte sollys. Brukes kun over vannlinjen.</p>
Kompatibilitet/Underlag	Godt egnet til alle typer tre, også fete treslag som teak o.l.
Antall strøk	Minst 3
Spre-evne	(Teoretisk) - 10 m ² /lt

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2023.

	(Praktisk) - Avhengig av overflaten
Påføringsmetoder	Pensel

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring

GENERELL INFORMASJON

Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Woodskin må lokket være godt tilsluttet og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys.

TRANSPORTINFORMASJON

Woodskin bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.

Sikkerhet

GENERELT

Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd.

DEPONERING

Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Woodskin kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.

VIKTIG INFORMASJON

Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.